

ExperFloor AS 45

RENK: Şeffaf


1

±%2 KG



PARLAK, KAYGAN FAYANS VE SERAMİK GİBİ YÜZEYLERDE, KAYMAZLIK SAĞLAYAN, ŞEFFAF VE KULLANIMA HAZIR SOLÜSYON

Parlak, kaygan fayans ve seramik gibi yüzeylerde, kaymazlık sağlayan, film tabakası oluşturmadan ve uygulanan yüzeyin görünümünü değiştirmeden kalıcı olarak yüzey sürtünme katsayısını arttıran, şeffaf ve kullanıma hazır solüsyondür.

Kolay
UygulanırEtkin
KaymazlıkUzun Çalışma
Süresi

UV Dayanım

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yoğunluk	1,01 g/cm ³ (±0,02)
Uygulama süresi	25-35 dk
Servis Sıcaklığı	(-20)°C - (+80)°C
Sarfıyat	100-200 g/m ² (Uygulama yapılacak yüzeye bağlı olarak değişir.)

* Tüm teknik değerler +23°C'de ve %50 bağıl neme göre hesap edilmiştir. Sıcaklık ve nem oranı değişimleri teknik değerleri değiştirmektedir.

AVANTAJLARI

- Kolay ve hızlı uygulanır.
- Film tabakası oluşturmaz. Kalıcı efekt sağlar.
- Yüzeyin görünümünü değiştirmez.
- Termal şok ve UV ışınlarından etkilenmez.
- Uzun süre etki sağlar.

UYGULAMA ALANLARI

- İç ve dış mekânlarda,
 - Yatay ve dikey yüzeylerde,
 - Banyo, mutfak, havuz, balkon ve teras gibi ıslak mekânlarda,
 - Seramik, fayans, granit, mermer ve doğal taş gibi yüzeylerde,
- Kaymazlık sağlayan solüsyon olarak kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey kuru olmalıdır. Toz, kir, pas, boya, yağ ve buna benzer, aderansı azaltacak maddelerden temizlenmelidir. Yüzey gerekirse işlem öncesi bol su ile yıkanarak kurutulmalıdır.

KARIŞIMIN HAZIRLANMASI

- ExperFloor AS 45 astar malzemesini kullanıma hazırdır. Ambalajı açmadan önce çalkalanmalıdır.

UYGULAMA DETAYLARI

- ExperFloor AS 45 yüzeye rulo veya fırça ile uygulanır.
- Ürün geniş bir kaba boşaltılarak tüm yüzeye uygulanır.
- Yüzeyin tamamen kaplandığından ve gözeneksiz bir kat oluştuğundan emin olunmalıdır.
- 30-35 dk sonra yüzey bol su ile durulanmalıdır.
- Eğer daha fazla bir sürtünme kuvveti istenirse, uygulama sonrası bekleme süresi kontrollü olarak uzatılabilir.

Zemin Sistemleri

605301

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ExperFloor AS 45

RENK: Şeffaf

1

±%2 KG



Zemin Sistemleri

605301

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

UYARILAR

- +5°C'nin altı, +35°C'nin üzerindeki hava şartlarında, dış alanlarda yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.
- Ürün su veya başka bir seyreltme malzemesi konulmamalıdır.
- Özellikle çimento bazlı derz dolgularda yüzeysel aşınma meydana gelebilir.
- Uygulama sonrası yüzey gerekmesi durumunda sert bir fırça yardımı ve bol su ile temizlenmelidir.
- Desenli veya yüzey boyasına sahip seramiklerde, yüzeyde matlaşma ve renklerde solma/silinmeler meydana gelebilir.

SARFIYAT

- 100-200 g/m² (Uygulama yapılacak yüzeye bağlı olarak değişir.)

EKİPMAN TEMİZLİĞİ

- Kullanımdan hemen sonra ekipmanlar sabunlu su ile temizlenmelidir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

- Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ortamda, dondan korunarak, +5°C ile +30°C aralığında depolanmalıdır. Ürünlerin üzerine, ambalajlarına zarar verecek şekilde aşırı yük bindirilmemelidir.
- Uygun depolama koşullarında raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlardaki ürünler kısa sürede donacağından; tekrar depolanmamalı ve tüketilmelidir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kullanım esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. Göz, ağız ve deri temasından kaçınılmalı, temas edilen bölge bol su ile yıkanmalıdır. Daha tehlikeli durumlarda veya ürünün yutulması durumunda acil olarak bir uzman doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek maddeler sokulmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS) başvurulmalıdır.

SORUMLULUK

Güven Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş., EXPERAS markalı ürünlerin sadece kalitesinden sorumludur. Sunulan tüm veriler pratik ve bilimsel çalışmalar sonucu oluşturulmuştur. Doğru ürünlerin uygun alan ve koşullarda kullanımı haricinde üretici sorumlu tutulamaz.

YASAL NOTLAR

EXPERAS markalı ürünler ile alakalı verilen bilgiler ve kullanım tavsiyeleri, normal şartlarda ve tavsiyelere uygun olarak muhafaza ve müdahale edildiği takdirde, teknik bilgi ve tecrübeler istikametinde iyi niyetle sunulmuştur. Ürünler ile birlikte kullanım alanları ve yüzeyler birçok fark arz edebilir. EXPERAS markalı doğru ürünlerin, uygun zemin ve koşullarda uygulandığından emin olunması gerekmektedir. Ayrıca ticari faktörler ile teknik uygunluk konusunda verilen her türlü bilgi ve talimata mutlak uyulması gerekmektedir. Uyulmadığı takdirde meydana gelebilecek hiçbir zarar ve problemden üretici sorumlu tutulamaz. Uygulamacı/kullanıcı, bu detaylardan emin olmak için ilgili kontrolleri yapmakla yükümlüdür. EXPERAS markalı ürünlerin özelliklerinde gerekli hallerde değişiklik yapılabilir. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Sipariş onaylandığında satış ve nakliye hususlarında var olan tüm teknik şartlar esastır.

MERKEZ:
Ege Perla B Kule, Kat 23, No: 231/232
Konak - İzmir / Türkiye
T: +90 (232) 422 03 93

FABRİKA:
Salihi OSB, 302. Caddesi No: 2
Salihi - Manisa / Türkiye
T: +90 (276) 234 00 15

HOLLANDA SATIŞ OFİSİ:
EXPERAS B.V.
Gouke Boelensstraat 120 9203 RS Drachten

İNGİLTERE OFİSİ:
Okka Global LTD, Mappin House, 4 Winsley Street
London W1W 8HF, United Kingdom
T: +44 (7880) 802 123

www.experas.com

info@experas.com

experas

@experas

experas

experasc

