

ExperFloor SL 20

KLEUR: Grijs

25
±%2 KG



CEMENTGEBONDEN, ZELFNIVELLERENDE DEKVLOER (1-20 MM)

Het betreft een cementgebonden, zelfnivellerende dekvloer die tot een dikte van 20 mm kan worden aangebracht.



ZELF-
NIVELLEREND



ZORGT VOOR
EEN VLAK OPPERVLAK



TOEPASBAAR
TUSSEN 1-20 MM

TECHNISCHE GEGEVENS

Chemische structuur	Poeder op basis van cement met additieven met een hoog aluminiumoxide weekmaker
Dichtheid poeder	1,25 g/cm ³ (±0,1)
Morteldichtheid	2,00 g/cm ³ (±0,1)
Mengverhouding	5,25-5,75 lt water / 25 kg poeder
Verwerkbaarheid van de mortel	40 minuten
Belopenbaarheid Duur	24 uur
Tijd voor het maken van de film	30 minuten
Druksterkte	≥4 N/mm ² 1 Day (EN 13892-2) ≥20 N/mm ² 28 Days (EN 13892-2)
Buigvastheid	≥2 N/mm ² 1 dag (EN 13892-2) ≥5 N/mm ² 28 dagen (EN 13892-2)
Bindingssterkte	≥1 N/mm ²
Volledige uithardingstijd	28 dagen
Verbruik	1,70-1,90 kg/m ² (voor een laagdikte van 1 mm)

* Alle technische waarden zijn berekend bij +23 C en 50% relatieve luchtvochtigheid. Wijzigingen in temperatuur en luchtvochtigheid beïnvloeden de technische waarden.

VOORDELEN

- Gemakkelijk aan te brengen.
- Het kan snel en eenvoudig worden verdeeld.
- Biedt een glad oppervlak.
- Geen scheuren en geen zwelling.
- Slijtvast en stofbestendig.
- Geschikt voor vloerverwarming
- Kan machinaal worden aangebracht.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Voor binnen- en buitengebruik,
 - In ruimtes met veel voetgangers, zoals woongebouwen, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en winkels,
 - op vloerverwarming,
 - op cementdekvloeren, betonnen vloeren vóór het leggen van vloerbedekking zoals tapijt, parket, PVC, linoleum, keramiek, marmer, graniet of epoxyhars,
- wordt een vlakke, krimprijke en hoogwaardige ondergrond gecreëerd.

OPPERVLAKTE EN TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- De betonnen vloer moet volledig uitgehard zijn en het vochtgehalte van het beton mag niet hoger zijn dan 4%.
- De luchttemperatuur moet tijdens het aanbrengen tussen +5°C en +35°C liggen.

Vloersystemen

105025

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ExperFloor SL 20

KLEUR: Grijs**25**

±%2 KG



Vloersystemen

105025

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

- Het oppervlak waarop het product wordt aangebracht, dient droog te zijn. Stof, vuil, verf, olie en soortgelijke stoffen die de hechting kunnen beïnvloeden, moeten worden verwijderd. Oogopeningen dienen te worden opgevuld. Oppervlakken waarop olie is geabsorbeerd, dienen met chemische reinigingsmiddelen te worden gereinigd.
- Materialen zoals mortel en cementresten moeten worden verwijderd.
- Oppervlaktebarsten met een diepte van meer dan 2 cm moeten 24 uur voor gebruik worden opgevuld met reparatiemortel.
- Het voorbereide oppervlak dient te worden voorbehandeld met de primer ExperPrime AS 30.
- Voor gebruik dienen muurranden, deuropeningen en soortgelijke oppervlakken met profielen of plakband te worden afgedekt.

VOORBEREIDING VAN HET MENGSEL

- Giet met behulp van een maatbeker 5,25-5,75 liter schoon water in een schone mengbak.
- ExperFloor SL 20 wordt langzaam in de met water gevulde bak gegoten en met een langzaam draaiend roerapparaat gedurende 3-5 minuten gemengd tot een homogeen en klontervrij mengsel ontstaat.
- Laat het mengsel ongeveer 1-2 minuten rusten en roer vervolgens nogmaals gedurende 30 seconden totdat het gereed is voor gebruik.

DETAILS OVER DE TOEPASSING

- Afhankelijk van de vloer- en weersomstandigheden kan ten minste 30 minuten na het aanbrengen van de primer worden begonnen met het aanbrengen van ExperFloor SL 20.
- Giet de voorbereide mortel in vloeibare consistentie op het oppervlak.
- Indien nodig kunt u de dikte aanpassen door met een tandspaen enkele correcties aan te brengen om het verdeelproces te vergemakkelijken.
- Nadat het product over het oppervlak is verdeeld, moeten de luchtballen in het product worden verwijderd met behulp van een naaldroller en naaldschoenen.
- Bij het aanbrengen met een mengpomp mag de breedte van het aanbrengoppervlak niet meer dan 6 meter bedragen om de verdeling van het materiaal niet te verstoren.
- Bij toepassing op grote oppervlakken is een continue toepassing noodzakelijk om de vorming van koude voegen te voorkomen.

WAARSCHUWINGEN

- Niet gebruiken bij temperaturen onder +5 °C, boven +30 °C, bij regen en/of wind.
- Vermijd gebruik in bevroren gebieden, in gebieden waar binnen 24 uur bevriezing dreigt, in omstandigheden die het gebruik verhinderen of het oppervlak na gebruik kunnen beschadigen.
- Eventuele dilatatievoegen moeten in het toepassingsgebied in acht worden genomen.
- Er moeten profielen worden gebruikt die geschikt zijn voor de dikte van de aan te brengen deklaag.
- Na het aanbrengen dient u minimaal 3 dagen te wachten voordat u de coating op het oppervlak aanbrengt.
- Niet aanbrengen op natte oppervlakken die aan vocht worden blootgesteld.
- In ruimtes met vloerverwarming dient de verwarming 24 uur voor het aanbrengen van de egalisatiestort uitgeschakeld te worden en 72 uur na het aanbrengen weer ingeschakeld te worden.

VERBRUIK

- 1,70-1,90 kg/m² (voor een laagdikte van 1 mm)

REINIGING VAN DE APPARATUUR

- De apparatuur dient onmiddellijk na gebruik met een oplosmiddel te worden gereinigd. Het uitgeharde materiaal kan alleen met mechanische middelen worden gereinigd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

- Het product moet in de ongeopende originele verpakking worden bewaard in een gesloten, vochtvrije, droge omgeving en worden beschermd tegen vorst. De producten mogen niet zodanig worden overladen dat de verpakking wordt beschadigd.
- De houdbaarheid onder geschikte opslagomstandigheden is 12 maanden vanaf de productiedatum.

ExperFloor SL 20

KLEUR: Grijs

25

±%2 KG



Vloersystemen

105025

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

Gebruik tijdens het gebruik en de opslag werkkleding, beschermende handschoenen en maskers in overeenstemming met de voorschriften voor arbeidsveiligheid. Vermijd contact met ogen, mond en huid en spoel de betreffende plek met veel water.

In bijzonder gevaarlijke situaties of bij inslikken van het product dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd. Eten en drinken mogen niet in de gebruiksruidtes worden gebracht. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gedetailleerde informatie.

VERANTWOORDELIJKHEID

Güven Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş., is uitsluitend verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten van het merk EXPERAS. Alle weergegeven gegevens zijn het resultaat van praktische en wetenschappelijke studies. De fabrikant kan alleen verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de juiste producten in de juiste omstandigheden en onder de juiste omstandigheden.

JURIDISCHE INFORMATIE

De informatie en aanbevelingen voor het gebruik van EXPERAS-merkproducten worden naar beste weten en geweten gegeven op basis van technische kennis en ervaring, op voorwaarde dat ze onder normale omstandigheden en volgens de aanbevelingen worden onderhouden en behandeld. De toepassingsgebieden en oppervlakken van de producten kunnen sterk verschillen. Er moet voor worden gezorgd dat de juiste producten van het merk EXPERAS op de juiste oppervlakken en onder de juiste omstandigheden worden gebruikt. Bovendien moeten alle informatie en instructies met betrekking tot commerciële factoren en technische conformiteit strikt worden opgevolgd. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en problemen die kunnen ontstaan bij niet-naleving. De gebruiker/toepassers is verplicht de nodige controles uit te voeren om deze informatie te garanderen. De specificaties van EXPERAS-merkproducten kunnen indien nodig worden gewijzigd. De eigendomsrechten van derden moeten worden gerespecteerd. Bij de bevestiging van de bestelling zijn alle bestaande technische voorwaarden voor de verkoop en het transport van essentieel belang.

HOOFDKANTOOR:

Ege Perla B Kule, Etage 23, Nr. 231/232
Konak - İzmir / Türkiye
T: +90 (232) 422 03 93

FABRIEK:

Salihli OSB 302 Cadde No: 2
Salihli - Manisa / Türkiye
T: +90 (276) 234 00 15

NEDERLANDS VERKOOPKANTOOR

EXPERAS B.V.
Gouke Boelensstraat 120 9203 RS Drachten

VK-VESTIGING:

Okka Global LTD, Mappin House, 4 Winsley
Street London W1W 8HF, United Kingdom
T: +44 (7880) 802 123

www.experas.com

info@experas.com

experas

@experas

experas

experasc



MADE IN TÜRKİYE

