

ExperGrout CF 10

KLEUROPTIES : Wit, Bahama beige, Zand beige, Sahara beige, Ivoor, Grijs, Zilver grijs, Antraciet, Licht grijs, Melk koffie, Donker bruin, Brons bruin, Zacht bruin, Zwart

20
±%2 KG

Verpakkingsopties

20 kg/krachtzak
5 kg/ zak
1 kg/zak



Voegvulmaterialen

106020

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

CEMENT BASED, FLEXIBLE TILE GROUT (CG2WA)

Cement based, single component, polymer added, high performance, flexible tile grouting material, suitable for 1-12 mm wide joints.



EENVOUDIG AAN
TE BRENGEN



BESTAND TEGEN SCHIMMEL-,
ZWAM- EN MOSVORMING

TECHNISCHE GEGEVENS

Chemische structuur	Op cement gebaseerd, polymeer-gemodificeerd poeder
Dichtheid	1,15 kg/lt (±0,1)
Mengverhouding	6,25-6,75 lt water / 20 kg poeder 1,56-1,69 lt water / 5 kg poeder 0,31-0,34 lt water / 1 kg poeder
Levensduur van de verpakking	1 uur
Slijtvastheid	≤ 1.000 mm ³ (EN 12808-2)
Buigsterkte na droge opslag	≥ 2,5 N/mm ² (EN 12808-3)
Drukvastheid na droge opslag	≥ 15 N/mm ² (EN 12808-3)
Krimp	≤ 3 mm/m (EN 12808-4)
Wateropname	*30 minuten ≤2 g (EN 12808-5) *240 minuten ≤5 g (EN 12808-5)
Buigsterkte na droge opslag	≥ 2,5 N/mm ² (EN 12808-3)

* Alle technische waarden zijn berekend bij +23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid. Wijzigingen in temperatuur en luchtvochtigheid beïnvloeden de technische waarden.

VERBRUIK

Tegel		Verbruikshoeveelheid volgens voegbreedte			
Afmetingen	Diepte	3 mm (g/m ²)	6 mm (g/m ²)	8 mm (g/m ²)	12 mm (g/m ²)
20 x 20 cm	8 mm	375	750	1000	1500
25 x 40 cm	8 mm	250	500	670	1000
33 x 33 cm	8 mm	225	450	600	900
60 x 60 cm	10 mm	165	330	440	660
60 x 120 cm	10 mm	110	220	290	435

VOORDELEN

- Gemakkelijk aan te brengen.
- Het biedt een optimale verwerkingstijd.
- Er zijn verschillende kleuren beschikbaar.
- Het heeft een hoge hechting aan keramische randen.
- Het heeft een uitstekende weerstand tegen slijtage.
- Vervaagt niet, stoft niet en barst niet.
- Bestand tegen schimmel-, zwam- en mosvorming.
- Geschikt voor vloerverwarming en intensief belopen vloeren.

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Voor binnen- en buitengebruik,
- In horizontale en verticale toepassingen,
- In gewone toepassingen tot een breedte van 12 mm van alle keramische, granieten, gegranitiseerde keramische, gemarmerde en soortgelijke bekledingsmaterialen die worden toegepast op gebouwen,
- In zwembaden en siervijvers,
- het wordt gebruikt voor het vullen van voegen.

ExperGrout CF 10

KLEUROPTIES : Wit, Bahama beige, Zand beige, Sahara beige, Ivoor, Grijs, Zilver grijs, Antraciet, Licht grijs, Melk koffie, Donker bruin, Brons bruin, Zacht bruin, Zwart

20
±%2 KG

Verpakkingsopties

20 kg/krachtzak
5 kg/ zak
1 kg/zak



Voegvulmaterialen

106020

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

OPPERVLAKTE EN TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- De omgevingstemperatuur moet tussen: +5°C en +35°C liggen.
- Er dient te worden gewaarborgd dat er geen omstandigheden zoals vorst, regen, harde wind en hoge temperaturen aanwezig zijn.
- Zorg ervoor dat de voegbreedte minstens 2/3 van de dikte van het keramiek bedraagt.
- Zorg er vóór het aanbrengen voor dat het keramiek volledig is vastgekleefd aan het oppervlak en dat de lijm mortel volledig droog is.

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

- Voor een gelijkmatige droging moeten stof, zaagsel, cementresten enz. die zich tussen de voegen kunnen bevinden, worden verwijderd met een fijne borstel voordat u gaat voegen.
- Bevochtig de voegen tussen de tegels met een spons voor het aanbrengen.
- Het mag niet worden gebruikt op warme vloerverwarmingssystemen en het systeem moet 24 uur voor het voegen van de tegels worden uitgeschakeld.

VOORBEREIDING VAN HET MENGSEL

- Voor de zak van 20 kg: Giet met behulp van een weegschaal 6,25-6,75 liter schoon water in een schoon mengvat.
- Voor de zak van 5 kg: 1,56-1,69 liter schoon water wordt met behulp van een weegschaal in een schoon mengvat gegoten.
- Voor een zak van 1 kg: 0,31-0,34 liter schoon water wordt met behulp van een maatbeker in de schone mengbak gegoten.
- ExperGrout CF 10 voegvuller wordt langzaam toegevoegd aan schoon water en geroerd met een mixer op lage snelheid tot een klontvrij mengsel is verkregen.
- Na ongeveer 5-10 minuten rusttijd en nogmaals 1-2 minuten roeren is het materiaal klaar voor gebruik.

DETAILS OVER DE TOEPASSING

- De voorbereide vulmortel wordt tussen de tegelvoegen gevuld met behulp van een rakel met een hard rubberen punt of een hard rubberen spaan.
- Om de voegen volledig te vullen, moet de voegmortel eerst evenwijdig aan de voegen worden getrokken en vervolgens diagonaal.
- Overtollige mortel op het oppervlak moet worden afgeschraapt met een bevochtigde spaan met zachte punt en wacht 15 tot 30 minuten, afhankelijk van de omgevingstemperatuur (tot het materiaal de vingerdruk kan weerstaan) en veeg dan af met een vochtige spons om het dunne laagje mortel dat op het oppervlak achterblijft te verwijderen. In het geval van diepe voegen moet het materiaal eerst zinken en vervolgens moet het proces worden herhaald.
- De voorbereiding en reiniging van het oppervlak moet worden uitgevoerd met een droge doek terwijl ExperGroutCF 10 nog nat is.
- Nadat het materiaal is opgedroogd (24 uur), boen je het keramiek met een droge en schone doek.
- De houdbaarheid van de voorbereide mortel is 1 uur.

WAARSCHUWINGEN

- Niet gebruiken bij temperaturen onder +5 °C, boven +30 °C, bij regen en/of wind.
- Niet aanbrengen op bevroren, smeltende of binnen 24 uur door vorst aangetaste oppervlakken, blootgesteld aan directe zon, hoge temperaturen of harde wind.

REINIGING VAN DE APPARATUUR

- De apparatuur dient onmiddellijk na gebruik met een oplosmiddel te worden gereinigd. Het uitgeharde materiaal kan alleen met mechanische middelen worden gereinigd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

- Het product moet in de ongeopende originele verpakking worden bewaard in een gesloten, vochtvrije, droge omgeving en worden beschermd tegen vorst. De producten mogen niet zodanig worden overladen dat de verpakking wordt beschadigd.
- De houdbaarheid onder geschikte opslagomstandigheden is 12 maanden vanaf de productiedatum.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

Gebruik tijdens het gebruik en de opslag werkkleding, beschermende handschoenen en maskers in overeenstemming met de voorschriften voor arbeidsveiligheid. Vermijd contact met ogen, mond en huid en spoel de betreffende plek met veel water.

In bijzonder gevaarlijke situaties of bij inslikken van het product dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd. Eten en drinken mogen niet in de gebruiksuimtes worden gebracht. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gedetailleerde informatie.

ExperGrout CF 10

KLEUROPTIES : Wit, Bahama beige, Zand beige, Sahara beige, Ivoor, Grijs, Zilver grijs, Antraciet, Licht grijs, Melk koffie, Donker bruin, Brons bruin, Zacht bruin, Zwart

20
±%2 KG

Verpakkingsopties

20 kg/krachtzak
5 kg/ zak
1 kg/zak



Voegvulmaterialen

106020

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.

VERANTWOORDELIJKHEID

Güven Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş., is uitsluitend verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten van het merk EXPERAS. Alle weergegeven gegevens zijn het resultaat van praktische en wetenschappelijke studies. De fabrikant kan alleen verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de juiste producten in de juiste omstandigheden en onder de juiste omstandigheden.

JURIDISCHE INFORMATIE

De informatie en aanbevelingen voor het gebruik van EXPERAS-merkproducten worden naar beste weten en geweten gegeven op basis van technische kennis en ervaring, op voorwaarde dat ze onder normale omstandigheden en volgens de aanbevelingen worden onderhouden en behandeld. De toepassingsgebieden en oppervlakken van de producten kunnen sterk verschillen. Er moet voor worden gezorgd dat de juiste producten van het merk EXPERAS op de juiste oppervlakken en onder de juiste omstandigheden worden gebruikt. Bovendien moeten alle informatie en instructies met betrekking tot commerciële factoren en technische conformiteit strikt worden opgevolgd. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en problemen die kunnen ontstaan bij niet-naleving. De gebruiker/toepassers is verplicht de nodige controles uit te voeren om deze informatie te garanderen. De specificaties van EXPERAS-merkproducten kunnen indien nodig worden gewijzigd. De eigendomsrechten van derden moeten worden gerespecteerd. Bij de bevestiging van de bestelling zijn alle bestaande technische voorwaarden voor de verkoop en het transport van essentieel belang.

REFERENTIE NORMEN

- TS EN 13888/CG2WA Klasse



HOOFDKANTOOR:
Ege Perla B Kule, Etage 23, Nr. 231/232
Konak - Izmir / Türkiye
T: +90 (232) 422 03 93

FABRIEK:
Salihli OSB 302 Caddesi No: 2
Salihli - Manisa / Türkiye
T: +90 (276) 234 00 15

NEDERLANDS VERKOOPKANTOOR
EXPERAS B.V.
Gouke Boelensstraat 120 9203 RS Drachten

VK-VESTIGING:
Okka Global LTD, Mappin House, 4 Winsley Street
London W1W 8HF, United Kingdom
T: +44 (7880) 802 123

www.experas.com

info@experas.com

experas

@experas

experas

experasc



MADE IN TÜRKİYE

