

ExperPlaster CP 10

KLEUR: Grijs, Wit

25

±%2 KG



Pleister - en
Metselmortels

103425

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

GROF PLEISTERWERK OP CEMENTBASIS

Het is een ééncomponent grove pleister op cementbasis die met de hand of machinaal kan worden aangebracht op binnen- en buitenmuren.



UITSTEKENDE
HECHTING



GEEN
DOORZAKKEN



GEEN
SCHEURVORMING

TECHNISCHE GEGEVENS

Chemische structuur	Poeder op cementbasis
Watermengverhouding	4,50-5,00 lt water / 25 kg poeder
Levensduur van de verpakking	2-3 uur
Drukvastheid	CS IV ≥ 6 N/mm ² (EN 1015-11)
Bindsterkte	$\geq 0,2$ N/mm ² (EN 1015-12)
Volume van de holle eenheid van de uitgeharde mortel	1.500 kg/m ³ (± 200)
Capillaire waterabsorptie en waterdoorlaatbaarheid	W1; C $\leq 0,40$ kg/(m ² .min0,5) (EN 1015-18)
Waterdampdoorlatendheid (μ)	≤ 25 (EN 1015-19)
Gemiddelde thermische geleidbaarheid, W/m.K ($\lambda_{10,droog}$)	$\leq 0,80$
Brandgedrag	A1
Tijd tot ingebruikname	24 uur
Verbruik	14,00-16,00 kg/m ² (Voor dikte van 1 cm)

* Alle technische waarden zijn berekend bij +23 °C en 50% relatieve luchtvochtigheid. Wijzigingen in temperatuur en luchtvochtigheid beïnvloeden de technische waarden.

VOORDELEN

- Gemakkelijk en snel aan te brengen.
- Geschikt voor handmatige en machinale toepassingen.
- Bespaart arbeid en tijd.
- Het heeft een hoge hechting aan het aangebrachte oppervlak. Geen uitzakken of morsen.
- Omdat het gemakkelijk uit te smeren is, wordt een gelijkmatig oppervlak verkregen.
- Het is bestand tegen weersinvloeden van buitenaf.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Voor binnen- en buitengebruik,
- Op muren en plafonds,
- Op oppervlakken zoals beton, sierbeton, puimsteen, gasbeton, baksteen en tegels, het wordt gebruikt als grof pleistermateriaal.

OPPERVLAKTE EN TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- De omgevingstemperatuur dient tussen +5 °C en +30 °C te liggen.
- Vermijd gebruik bij vochtige, regenachtige, winderige en zeer warme weersomstandigheden.
- Niet aanbrengen op bevroren, smeltende of binnen 24 uur door regen of vorst aangetaste oppervlakken.

ExperPlaster CP 10

KLEUR: Grijs, Wit**25**

±%2 KG



Pleister - en Metselmortels

103425

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAKE

- Het aan te brengen oppervlak moet uitgehard, schoon, vochtig, vlak en stevig zijn. Stof, vuil, verf, olie en losse deeltjes moeten van het oppervlak worden verwijderd.
- Als het oppervlak tekenen van schade vertoont die de toepassing kunnen beïnvloeden, moeten deze worden gerepareerd met ExperRepair reparatiemortel.
- Het oppervlak moet bevochtigd worden voor het aanbrengen. Op sterk absorberende ondergronden zoals ruw beton moet voor gebruik een geschikte primer zoals ExperPrime AP 33 of ExperPrime CP 50 worden aangebracht.
- Voor toepassingen met grote oppervlakken moeten pleisterstroken worden gevormd met behulp van egalisatielatten en moeten pleisterprofielen worden gebruikt op de hoeken.

VOORBEREIDING VAN HET MENGSEL

- Het grove pleistermateriaal ExperPlaster CP 10 moet langzaam aan 4,50-5,00 liter schoon water worden toegevoegd en met een mixer op lage snelheid worden gemengd tot een homogeen en klontvrij mengsel wordt verkregen.
- Laat het bereide mengsel, afhankelijk van de weersomstandigheden, 5-10 minuten rusten en meng het vervolgens nogmaals gedurende 1-2 minuten tot het klaar is voor gebruik.

DETAILS OVER DE TOEPASSING

- Het gemengde materiaal wordt op het oppervlak aangebracht met een troffel als het met de hand wordt aangebracht, of met een spuitmachine als het machinaal wordt aangebracht.
- Na het aanbrengen moet het oppervlak geëgaliseerd worden met een egalisatiestaaf.
- De laagdikte moet minimaal 10 mm en maximaal 25 mm zijn in één laag. Voor toepassingen van meer dan 25 mm moet een dubbele laag (maximaal 25 mm) worden aangebracht, met een wachttijd van 24 uur tussen de lagen.
- Het uithardende pleisterwerk moet onmiddellijk worden gladgestreken met een troffel zonder tijd te verspillen.
- Op de voegen van verschillende bouwelementen moet een pleistergaas worden gebruikt om scheuren te voorkomen.
- Binnen 7 dagen na het aanbrengen moet het oppervlak met bepaalde intervallen worden bevochtigd, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.

WAARSCHUWINGEN

- Vermijd gebruik bij vochtige, regenachtige, winderige en zeer warme weersomstandigheden.
- Niet aanbrengen op bevroren, smeltende of binnen 24 uur door regen of vorst aangetaste oppervlakken.
- Niet rechtstreeks aanbrengen op oppervlakken zoals hout of metaal.
- Vreemde stoffen zoals cement, zand, gips, kalk, enz. mogen niet met het materiaal vermengd worden.
- Voor toepassingen op ExperPlaster CP 10, wacht ten minste 10 dagen, afhankelijk van de omgevingstemperatuur.

VERBRUIK

- 14,00-16,00 kg/m² (Voor dikte van 1 cm)

REINIGING VAN DE APPARATUUR

- Reinig de apparatuur onmiddellijk na gebruik met schoon water. Het uitgeharde materiaal kan alleen met mechanische middelen worden gereinigd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

- Het product moet in de ongeopende originele verpakking worden bewaard in een gesloten, vochtvrije, droge omgeving en worden beschermd tegen vorst. De producten mogen niet zodanig worden overladen dat de verpakking wordt beschadigd.
- De houdbaarheid onder geschikte opslagomstandigheden is 12 maanden vanaf de productiedatum.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

Gebruik tijdens het gebruik en de opslag werkkleding, beschermende handschoenen en maskers in overeenstemming met de voorschriften voor arbeidsveiligheid. Vermijd contact met ogen, mond en huid en spoel de betreffende plek met veel water.

In bijzonder gevaarlijke situaties of bij inslikken van het product dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd. Eten en drinken mogen niet in de gebruiksuimtes worden gebracht. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gedetailleerde informatie.

ExperPlaster CP 10

KLEUR: Grijs, Wit

25

±%2 KG



**Pleister - en
Metselmortels**

103425

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

VERANTWOORDELIJKHEID

Güven Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş., is uitsluitend verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten van het merk EXPERAS. Alle weergegeven gegevens zijn het resultaat van praktische en wetenschappelijke studies. De fabrikant kan alleen verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de juiste producten in de juiste omstandigheden en onder de juiste omstandigheden.

JURIDISCHE INFORMATIE

De informatie en aanbevelingen voor het gebruik van EXPERAS-merkproducten worden naar beste weten en geweten gegeven op basis van technische kennis en ervaring, op voorwaarde dat ze onder normale omstandigheden en volgens de aanbevelingen worden onderhouden en behandeld. De toepassingsgebieden en oppervlakken van de producten kunnen sterk verschillen. Er moet voor worden gezorgd dat de juiste producten van het merk EXPERAS op de juiste oppervlakken en onder de juiste omstandigheden worden gebruikt. Bovendien moeten alle informatie en instructies met betrekking tot commerciële factoren en technische conformiteit strikt worden opgevolgd. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en problemen die kunnen ontstaan bij niet-naleving. De gebruiker/toepassers is verplicht de nodige controles uit te voeren om deze informatie te garanderen. De specificaties van EXPERAS-merkproducten kunnen indien nodig worden gewijzigd. De eigendomsrechten van derden moeten worden gerespecteerd. Bij de bevestiging van de bestelling zijn alle bestaande technische voorwaarden voor de verkoop en het transport van essentieel belang.

REFERENTIE NORMEN

- TS EN 998-1



HOOFDKANTOOR:
Ege Perla B Kule, Etage 23, Nr. 231/232
Konak - Izmir / Türkiye
T: +90 (232) 422 03 93

FABRIEK:
Salihi OSB 302 Caddesi No: 2
Salihi - Manisa / Türkiye
T: +90 (276) 234 00 15

NEDERLANDS VERKOOPKANTOOR
EXPERAS B.V.
Gouke Boelensstraat 120 9203 RS Drachten

VK-VESTIGING:
Okka Global LTD, Mappin House, 4 Winsley Street
London W1W 8HF, United Kingdom
T: +44 (7880) 802 123

www.experas.com

info@experas.com

experas

@experas

experas

experasc



MADE IN TÜRKİYE