

# ExperPlaster CP 10

**FARBE:** Grau, Weiß

**25**  
±%2 KG



## ZEMENTBASIERTER, GROBER PUTZ

Es handelt sich um einen zementbasierten, einkomponentigen, groben Putz, der von Hand oder maschinell auf Innen- und Außenwände aufgetragen werden kann.



KEIN  
ABSACKEN



HERVORRAGENDE  
HAFTUNG



KEINE  
RISSBILDUNG

## TECHNISCHE DATEN

|                                                                     |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Chemische Struktur                                                  | Zementbasiertes Pulver                                     |
| Wasser-Mischungsverhältnis                                          | 4,50-5,00 lt Wasser / 25 kg Pulver                         |
| Topfzeit                                                            | 2-3 Stunden                                                |
| Druckfestigkeit                                                     | CS IV $\geq 6$ N/mm <sup>2</sup> (EN 1015-11)              |
| Bindungsfestigkeit                                                  | $\geq 0,2$ N/mm <sup>2</sup> (EN 1015-12)                  |
| Volumengewicht der Hohleinheit des gehärteten Mörtels               | 1.500 kg/m <sup>3</sup> ( $\pm 200$ )                      |
| Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdurchlässigkeit                  | W1; C $\leq 0,40$ kg/(m <sup>2</sup> .min0,5) (EN 1015-18) |
| Wasserdampfdurchlässigkeit ( $\mu$ )                                | $\leq 25$ (EN 1015-19)                                     |
| Durchschnittliche Wärmeleitfähigkeit, W/m.K ( $\lambda_{10, dry}$ ) | $\leq 0,80$                                                |
| Brandreaktion                                                       | A1                                                         |
| Zeit bis zur Inbetriebnahme                                         | 24 Stunden                                                 |
| Betriebstemperatur                                                  | (-20)°C - (+70)°C                                          |

\* Alle technischen Werte wurden bei +23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit berechnet. Änderungen der Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflussen die technischen Werte.

## VORTEILE

- Einfach und schnell anzuwenden.
- Geeignet für Hand- und Maschinenanwendungen.
- Spart Arbeitsaufwand und Zeit.
- Es hat eine hohe Haftung auf der aufgetragenen Oberfläche. Kein Durchhängen oder Verschütten.
- Da es sich leicht verteilen lässt, wird eine gleichmäßige Oberfläche erzielt.
- Es ist beständig gegen äußere Witterungseinflüsse.

## ANWENDUNGSGEBIETE

- In Innen- und Außenbereichen,
- An Wänden und Decken,
- Auf Oberflächen wie Beton, Sichtbeton, Bimsstein, Porenbeton, Ziegel und Ziegelsteinen, wird es als grobes Putzmaterial verwendet.

## OBERFLÄCHE UND ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

- Die Umgebungstemperatur sollte zwischen +5 °C und +30 °C liegen.
- Vermeiden Sie die Anwendung bei feuchten, regnerischen, windigen und sehr heißen Wetterbedingungen.
- Nicht auf gefrorenen, schmelzenden oder innerhalb von 24 Stunden von Regen oder Frost betroffenen Oberflächen anwenden.

**Putz- und  
Mauermörtel**

**103425**

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

# ExperPlaster CP 10

**FARBE:** Grau, Weiß

**25**

±%2 KG



**Putz- und  
Mauermörtel**

**103425**

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

## OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

- Die Anwendungsfläche muss ausgehärtet, sauber, feucht, eben und fest sein. Staub, Schmutz, Farbe, Öl und lose Partikel müssen von der Oberfläche entfernt werden.
- Wenn die Oberfläche Beschädigungen aufweist, die die Anwendung beeinträchtigen könnten, sollten diese mit dem Reparaturmörtel von ExperRepair ausgebessert werden.
- Die Oberfläche muss vor der Anwendung befeuchtet werden. Auf stark saugenden Oberflächen wie Rohbeton sollte vor der Anwendung eine geeignete Grundierung wie ExperPrime AP 33 oder ExperPrime CP 50 aufgetragen werden.
- Bei großflächigen Anwendungen sollten Putzstreifen mit Hilfe von Nivellierlatten gebildet und an den Ecken Putzprofile verwendet werden.

## VORBEREITUNG DER MISCHUNG

- Das grobe Putzmaterial ExperPlaster CP 10 sollte langsam in 4,50-5,00 lt sauberes Wasser gegeben und mit einem Mischer bei niedriger Drehzahl gemischt werden, bis eine homogene und klumpenfreie Mischung entsteht.
- Die vorbereitete Mischung wird je nach Witterung für 5-10 Minuten ausgeruht und erneut für 1-2 Minuten gemischt und gebrauchsfertig gemacht.

## DETAILS ZUR ANWENDUNG

- Das gemischte Material wird mit einer Kelle auf die Oberfläche aufgetragen, wenn es von Hand verarbeitet wird, oder mit einer Spritzmaschine, wenn es maschinell verarbeitet wird.
- Nach dem Auftragen sollte die Oberfläche mit einer Richtschiene nivelliert werden.
- Die Auftragsdicke sollte in einer Schicht mindestens 10 mm und höchstens 25 mm betragen. Bei Anwendungen über 25 mm sollte eine zweifache Anwendung (maximal 25 mm) erfolgen, wobei die Wartezeit zwischen den Schichten 24 Stunden betragen sollte.
- Der aushärtende Putz sollte unverzüglich mit einer Kelle geglättet werden, ohne Zeit zu verlieren.
- An den Verbindungsstellen verschiedener Bauelemente sollte ein Gipsgewebe verwendet werden, um Risse zu vermeiden.
- Innerhalb von 7 Tagen nach der Anwendung sollte die Oberfläche je nach Umgebungsbedingungen in bestimmten Abständen befeuchtet werden.

## WARNUNGEN

- Vermeiden Sie die Anwendung bei feuchten, regnerischen, windigen und sehr heißen Wetterbedingungen.
- Nicht auf gefrorenen, schmelzenden oder innerhalb von 24 Stunden von Regen oder Frost betroffenen Oberflächen anwenden.
- Nicht direkt auf Oberflächen wie Holz oder Metall auftragen.
- Fremdstoffe wie Zement, Sand, Gips, Kalk usw. dürfen dem Material nicht beigemischt werden.
- Bei Anwendungen auf ExperPlaster CP 10 sollte je nach Umgebungstemperatur mindestens 10 Tage gewartet werden.

## VERBRAUCH

- 14,00-16,00 kg/m<sup>2</sup> (für 1 cm Dicke)

## REINIGUNG DER AUSTRÜSTUNG

- Reinigen Sie die Ausrüstung sofort nach dem Gebrauch mit sauberem Wasser. Das ausgehärtete Material kann nur mit mechanischen Mitteln gereinigt werden.

## LAGERUNG UND HALTBARKEIT

- Es sollte in der ungeöffneten Originalverpackung, in einer geschlossenen, feuchtigkeitsfreien, trockenen Umgebung und vor Frost geschützt gelagert werden. Die Produkte dürfen nicht so überladen werden, dass ihre Verpackung beschädigt wird.
- Die Haltbarkeit unter geeigneten Lagerbedingungen beträgt 12 Monate ab Herstellungsdatum.

# ExperPlaster CP 10

**FARBE:** Grau, Weiß

**25**  
±%2 KG



Putz- und  
Mauermörtel

**103425**

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

## **SICHERUNGSMABNAHMEN**

Während der Verwendung und Lagerung sollten Sie Arbeitskleidung, Schutzhandschuhe und Masken gemäß den Vorschriften des Arbeitsschutzes verwenden. Vermeiden Sie Augen-, Mund- und Hautkontakt und waschen Sie die betroffene Stelle mit reichlich Wasser ab.

In besonders gefährlichen Situationen oder bei Verschlucken des Produkts sollte sofort ein Facharzt aufgesucht werden. Speisen und Getränke sollten nicht in die Anwendungsbereiche gebracht werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (SDS).

## **VERANTWORTUNG**

• Güven Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş., haftet ausschließlich für die Qualität der Produkte der Marke EXPERAS. Alle dargestellten Daten sind das Ergebnis praktischer und wissenschaftlicher Studien. Der Hersteller kann nur für die Verwendung der richtigen Produkte in den entsprechenden Bereichen und unter den entsprechenden Bedingungen verantwortlich gemacht werden.

## **RECHTLICHE HINWEISE**

• Die Informationen und Empfehlungen für die Verwendung von EXPERAS Markenprodukten werden nach bestem Wissen und Gewissen gemäß den technischen Kenntnissen und Erfahrungen gegeben, vorausgesetzt, sie werden unter normalen Bedingungen und gemäß den Empfehlungen gepflegt und behandelt. Bei den Produkten können die Einsatzbereiche und Oberflächen viele Unterschiede aufweisen. Es muss sichergestellt werden, dass die richtigen Produkte der Marke EXPERAS auf den entsprechenden Oberflächen und unter den entsprechenden Bedingungen angewendet werden. Darüber hinaus müssen alle Informationen und Anweisungen zu kommerziellen Faktoren und technischer Konformität strikt befolgt werden. Der Hersteller kann nicht für Schäden und Probleme verantwortlich gemacht werden, die bei Nichtbeachtung auftreten können. Der Anwender/Benutzer ist verpflichtet, die entsprechenden Kontrollen durchzuführen, um diese Angaben sicherzustellen. Die Spezifikationen von EXPERAS-Markenprodukten können bei Bedarf geändert werden. Die Eigentumsrechte Dritter müssen beachtet werden. Bei der Bestätigung der Bestellung sind alle bestehenden technischen Bedingungen für den Verkauf und den Transport wesentlich.

## **REFERENCE STANDARDS**

• TS EN 998-1



**HAUPTSITZ:**  
Ege Perla B Kule, Etage 23, Nr. 231/232  
Konak - İzmir / Türkei  
T: +90 (232) 422 03 93

**FABRIK:**  
Salihli OSB 302 Caddesi No: 2  
Salihli - Manisa / Türkiye  
T: +90 (276) 234 00 15

**NIEDERLANDE-VERKAUFSBÜRO:**  
EXPERAS B.V.  
Gouke Boelensstraat 120 9203 RS Drachten

**UK-NIEDERLASSUNG:**  
Okka Global LTD, 62 Malvern House,  
2 Palmer Road, SW11 4GJ, London / England  
T: +44 (7880) 802 123

[www.experas.com](http://www.experas.com)

[info@experas.com](mailto:info@experas.com)

[experas](https://www.facebook.com/experas)

[@experas](https://www.instagram.com/experas)

[experas](https://www.linkedin.com/company/experas)

[experasc](https://twitter.com/experasc)



MADE IN TÜRKİYE