

ExperPrime AE 31

KLEUR: Donkerroze

20
±%2 KG

Verpakkingsopties
20 kg/kunststof emmer
12 kg/kunststof emmer



VOORSTRIJKMIDDEL VOOR ZICHTBETON OP ACRYLBASIS, ÉÉNCOMPONENT, OP WATERBASIS

Hechttingsbevorderend voorstrijkmiddel op acrylaatbasis, één component, op waterbasis, voor zichtbetonnen oppervlakken.



OP
WATERBASIS



ZORGT VOOR
HOGE HECHTING



BIEDT WEERSTAND
TEGEN VOCHT

TECHNISCHE GEGEVENS

Chemische structuur	Vloeistof op acrylbasis
Dichtheid	1,55g/cm ³ (±0,1)
Verdunningsverhouding met water	6 lt water / 20 kg - 3,6 lt water / 12 kg
Droogtijd	60-120 minuten
Bedrijfstemperatuur	(-20)°C - (+80)°C

* Alle technische waarden zijn berekend bij +23°C en 55% relatieve luchtvochtigheid. Wijzigingen in temperatuur en luchtvochtigheid beïnvloeden de technische waarden.

VOORDELEN

- Gemakkelijk en snel aan te brengen.
- Op waterbasis en reukloos. Geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Biedt een hoge hechting.
- Voorkomt waterverlies van de aan te brengen mortel.
- Biedt weerstand tegen vocht.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Voor binnen- en buitengebruik,
- Op horizontale en verticale oppervlakken,
- Op sterk absorberende oppervlakken zoals oppervlakken van sierbeton, muren, plafonds, gipsplaten, kartonnen platen, gasbeton, briketten, spaanplaten,
- Vóór het aanbrengen van vloeregalisatie en soortgelijke cementdekvloertoepassingen,
- Vóór nieuwe toepassingen op oude oppervlakken,
- Om de hechting te verbeteren vóór gips- en cementgebonden pleistermortels, wordt gebruikt als primer en hechttingsverbeteraar.

OPPERVLAKTE EN TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- Als het oppervlak van beton is, moet het uitgehard zijn en mag het vochtgehalte van het beton niet hoger zijn dan 4%.
- Niet aanbrengen op natte, zeer vochtige, bevroren oppervlakken of oppervlakken met kans op bevriezing binnen 24 uur, in direct zonlicht en bij harde wind.
- De luchttemperatuur moet tijdens het aanbrengen tussen +5°C en +30°C liggen.

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

- Het oppervlak waarop het product wordt aangebracht, dient droog te zijn. Stof, vuil, verf, olie en soortgelijke stoffen die de hechting kunnen beïnvloeden, moeten worden verwijderd.
- Beschadigde onderdelen, onstabiele oppervlakken en scheuren moeten worden gerepareerd met geschikte ExperRepair-producten.

VOORBEREIDING VAN HET MENGSEL

- Voeg de juiste hoeveelheid schoon water (6 liter water/20 kg - 3,6 liter water/12 kg) toe aan de emmer ExperPrime AE 31 primer en meng met een langzame mixer tot een homogeen mengsel.

DETAILS OVER DE TOEPASSING

- ExperPrime AE 31 wordt op het oppervlak aangebracht met een schapenvachtroller.
- Zorg ervoor dat het oppervlak volledig bedekt is en er een niet-poreuze laag wordt gevormd.
- Zorg ervoor dat de primerlaag volledig droog is voordat u de primer aanbrengt.

Primers

207720

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ExperPrime AE 31

KLEUR: Donkerroze

20
±%2 KG

Verpakkingsopties
20 kg/kunststof emmer
12 kg/kunststof emmer



Primers

207720

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

WAARSCHUWINGEN

- Niet gebruiken bij temperaturen onder +5 °C, boven +30 °C, bij regen en/of wind.
- Niet aanbrengen op natte, zeer vochtige, bevroren oppervlakken of oppervlakken met kans op bevriezing binnen 24 uur.
- Tijdens het aanbrengen moet het mengsel in de emmer met tussenpozen worden geroerd.

VERBRUIK

- 150-250 g/m² (Dit varieert afhankelijk van het toepassingsoppervlak.)

REINIGING VAN DE APPARATUUR

- Apparatuur moet onmiddellijk na gebruik worden gereinigd met zeepwater. Het uitgeharde materiaal kan met een verdunner worden gereinigd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

- Het moet worden bewaard in de ongeopende originele verpakking, in een droge omgeving, beschermd tegen vorst, tussen +5°C en +25°C. De producten mogen niet zodanig worden overladen dat de verpakking wordt beschadigd.
- De houdbaarheid onder geschikte opslagomstandigheden is 12 maanden vanaf de productiedatum. Producten in geopende verpakkingen bevriezen in korte tijd. Daarom mogen ze niet opnieuw worden bewaard en moeten ze worden geconsumeerd.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

Gebruik tijdens het gebruik werkkleding, beschermende handschoenen en maskers in overeenstemming met de voorschriften voor arbeidsveiligheid. Vermijd contact met ogen, mond en huid en spoel de betreffende plek met veel water. In bijzonder gevaarlijke situaties of bij inslikken van het product dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd. Eten en drinken mogen niet in de gebruiksuimtes worden gebracht. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gedetailleerde informatie.

VERANTWOORDELIJKHEID

Güven Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş., is uitsluitend verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten van het merk EXPERAS. Alle weergegeven gegevens zijn het resultaat van praktische en wetenschappelijke studies. De fabrikant kan alleen verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de juiste producten in de juiste omstandigheden en onder de juiste omstandigheden.

JURIDISCHE INFORMATIE

De informatie en aanbevelingen voor het gebruik van EXPERAS-merkproducten worden naar beste weten en geweten gegeven op basis van technische kennis en ervaring, op voorwaarde dat ze onder normale omstandigheden en volgens de aanbevelingen worden onderhouden en behandeld. De toepassingsgebieden en oppervlakken van de producten kunnen sterk verschillen. Er moet voor worden gezorgd dat de juiste producten van het merk EXPERAS op de juiste oppervlakken en onder de juiste omstandigheden worden gebruikt. Bovendien moeten alle informatie en instructies met betrekking tot commerciële factoren en technische conformiteit strikt worden opgevolgd. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en problemen die kunnen ontstaan bij niet-naleving. De gebruiker/toepasser is verplicht de nodige controles uit te voeren om deze informatie te garanderen. De specificaties van EXPERAS-merkproducten kunnen indien nodig worden gewijzigd. De eigendomsrechten van derden moeten worden gerespecteerd. Bij de bevestiging van de bestelling zijn alle bestaande technische voorwaarden voor de verkoop en het transport van essentieel belang.

REFERENTIE NORMEN

- TS EN 13744



HOOFDKANTOOR:
Ege Perla B Kule, Etage 23, Nr. 231/232
Konak - İzmir / Türkiye
T: +90 (232) 422 03 93

FABRIEK:
Salihi OSB 302 Cadde No: 2
Salihi - Manisa / Türkiye
T: +90 (276) 234 00 15

NEDERLANDS VERKOOPKANTOOR
EXPERAS B.V.
Gouke Boelensstraat 120 9203 RS Drachten

VK-VESTIGING:
Okka Global LTD, Mappin House, 4 Winsley Street
London W1W 8HF, United Kingdom
T: +44 (7880) 802 123

www.experas.com

info@experas.com

experas

@experas

experas

experasc



MADE IN TÜRKİYE

GOEDE IDEEËN
PERFECTE OPLOSSINGEN

