

ExperPrime AS 30

RENK: Beyaz (Kuruma sonrası: Şeffaf)

20
±%2 KG



AKRİLİK ESASLI, TEK BİLEŞENLİ, SU BAZLI ZEMİN ASTARI

Akrilik esaslı, tek bileşenli, su bazlı, emici yüzeyler için kullanıma hazır zemin astar malzemesidir.



KULLANIMA
HAZIR



YÜKSEK ADERANS
SAĞLAR



TOZUMAYI
ÖNLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapı	Akrilik esaslı beyaz sıvı
Yoğunluk	1,05 kg/lt
Kuruma Süresi	45-60 dakika
Sarfiyat	2,50-3,00 kg/m ² (2 mm uygulama kalınlığı için)

*Tüm teknik değerler +23°C'de ve %55 bağıl neme göre hesap edilmiştir. Sıcaklık ve nem oranı değişimleri teknik değerleri değiştirmektedir.

AVANTAJLARI

- Kullanıma hazırdır.
- Kolay ve hızlı uygulanır.
- Su bazlıdır ve kokusuzdur. İç mekânlarda kullanıma uygundur.
- Yüksek aderans sağlar.
- Tozumayı önler.
- Yüksek alkali dayanımı sağlar.

UYGULAMA ALANLARI

- İç ve dış mekânlarda,
- Yatay ve dikey yüzeylerde,
- Emiciliği yüksek yüzeylerde,
- Zemin tesviye şapı ve benzeri çimento esaslı şap uygulamaları öncesinde,
- Aderansı artırmak, tozumayı önlemek ve yayılımı hızlandırmak amacıyla, astar malzemesi olarak kullanılır.

YÜZEY VE UYGULAMA KOŞULLARI

- Yüzey beton ise, kürünü almış olmalı ve betonun nem oranı %4'ü geçmemelidir.
- Islak, yüksek neme sahip, donmuş veya 24 saat içinde donma riski olan yüzeylere, direkt güneş ışığı ve yoğun rüzgârın olduğu koşullarda uygulama yapılmamalıdır.
- Uygulama esnasında hava sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey kuru olmalıdır. Toz, kir, pas, boya, yağ ve buna benzer aderansı azaltacak maddelerden temizlenmelidir.
- Hasarlı kısımlar, sağlam olmayan yüzeyler ve çatlaklar uygun olan ExperRepair ürünü ile onarılmalıdır.

KARIŞIMIN HAZIRLANMASI

- ExperPrime AS 30 kullanıma hazırdır. Su veya herhangi bir katkı ile inceltilemez.
- Uygulamadan önce kısa bir süre düşük devirli mikser ile karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir.

Astarlar
207620

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ExperPrime AS 30

RENK: Beyaz (Kuruma sonrası: Şeffaf)

20
±%2 KG



Astarlar
207620

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

UYGULAMA DETAYLARI

- ExperPrime AS 30 yüzeye rulo ile uygulanabilir.
- Yüzeyin tamamen kaplandığından ve gözeneksiz bir kat oluştuğundan emin olunmalıdır.
- Gerekli görüldüğü takdirde iki kat uygulanabilir.
- İkinci kat uygulaması yapılacak ise ilk kat tam kurumadan yapılmalıdır.
- Alttan ısıtmalı zemin sistemlerinde uygulanacak ise, uygulama esnasında ısıtma kapatılmalıdır.
- Astar üzerine yapılacak olan şap uygulamasına, astar uygulamasından 45-60 dakika sonra başlanmalıdır.

UYARILAR

- +5°C'nin altı, +30°C'nin üzerindeki hava şartlarında, yağışlı ve/veya rüzgârlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.
- Islak, yüksek neme sahip, donmuş veya 24 saat içinde donma riski olan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

SARFIYAT

- 150-200 g/m² (Uygulama yapılacak yüzeye bağlı olarak değişir.)

EKİPMAN TEMİZLİĞİ

- Kullanımdan hemen sonra ekipmanlar sabunlu su ile temizlenmelidir. Kirlenmiş malzeme tiner ile temizlenebilir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

- Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ortamda, dondan korunarak, +5°C ile +25°C aralığında depolanmalıdır. Ürünlerin üzerine, ambalajlarına zarar verecek şekilde aşırı yük bindirilmemelidir.
- Uygun depolama koşullarında raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlardaki ürünler kısa sürede donacağından; tekrar depolanmamalı ve tüketilmelidir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kullanım esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. Göz, ağız ve deri temasından kaçınılmalı, temas edilen bölge bol su ile yıkanmalıdır. Daha tehlikeli durumlarda veya ürünün yutulması durumunda acil olarak bir uzman doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek maddeler sokulmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS) başvurulmalıdır.

SORUMLULUK

Güven Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş., EXPERAS markalı ürünlerin sadece kalitesinden sorumludur. Sunulan tüm veriler pratik ve bilimsel çalışmalar sonucu oluşturulmuştur. Doğru ürünlerin uygun alan ve koşullarda kullanımı haricinde üretici sorumlu tutulamaz.

YASAL NOTLAR

EXPERAS markalı ürünler ile alakalı verilen bilgiler ve kullanım tavsiyeleri, normal şartlarda ve tavsiyelere uygun olarak muhafaza ve müdahale edildiği takdirde, teknik bilgi ve tecrübeler istikametinde iyi niyetle sunulmuştur. Ürünler ile birlikte, kullanım alanları ve yüzeyler birçok fark arz edebilir. EXPERAS markalı doğru ürünlerin, uygun zemin ve koşullarda uygulandığından emin olunması gerekmektedir. Ayrıca ticari faktörler ile teknik uygunluk konusunda verilen her türlü bilgi ve talimata mutlak uyulması gerekmektedir. Uyulmadığı takdirde meydana gelebilecek hiçbir zarar ve problemden üretici sorumlu tutulamaz. Uygulamacı/kullanıcı, bu detaylardan emin olmak için ilgili kontrolleri yapmakla yükümlüdür. EXPERAS markalı ürünlerin özelliklerinde gerekli hallerde değişiklik yapılabilir. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Sipariş onaylandığında satış ve nakliye hususlarında var olan tüm teknik şartlar esastır.

MERKEZ:
Ege Perla B Kule, Kat 23, No: 231/232
Konak - İzmir / Türkiye
T: +90 (232) 422 03 93

FABRİKA:
Salihli OSB, 302. Cadde No: 2
Salihli - Manisa / Türkiye
T: +90 (276) 234 00 15

HOLLANDA SATIŞ OFİSİ:
EXPERAS B.V.
Gouke Boelensstraat 120 9203 RS Drachten

İNGİLTERE OFİSİ:
Okka Global LTD, Mappin House, 4 Winsley Street
London W1W 8HF, United Kingdom
T: +44 (7880) 802 123

www.experas.com

info@experas.com

experas

@experas

experas

experasc



MENŞEİ TÜRKİYE

İYİ FİKİRLER
MÜKEMMEL ÇÖZÜMLER

