

ExperPrime CP 50

RENK: Gri

25
±%2 KG

ÇİMENTO ESASLI, TEK BİLEŞENLİ, POLİMER KATKILI, BRÜT BETON YÜZEY ASTARI

Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer takviyeli, brüt beton yüzey, duvar ve tavanlar için her türlü çimento ve alçı esaslı sıvaların yüzeye aderansını, işlenebilirliğini ve çalışma sürelerini artırıcı astar malzemesidir.

**KOLAY
UYGULANIR****YÜKSEK ADERANS
SAĞLAR****HIZLI SU
KAYBINI ÖNLER**

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapı	Çimento esaslı, polimer katkılı toz
Yoğunluk	~1,5 gr/cm ³
Karışım Oranı	8,00-10,00 lt su 25 kg
Çalışılabilme Süresi	20 dakika
Uygulama sıcaklığı	(+5)°C - (+35)°C
Sarfiyat	1,00-1,20 kg/m ²

*Tüm teknik değerler +23°C'de ve %50 bağıl neme göre hesap edilmiştir.
Sıcaklık ve nem oranı değişimleri teknik değerleri değiştirmektedir.

AVANTAJLARI

- Uygulaması kolaydır.
- Yüksek aderans sağlar.
- Çimento ve alçı esaslı sıvaların hızlı su kaybetmesini önler.
- Çimento ve alçı esaslı sıvaların işlenebilirliğini ve çalışma sürelerini artırır.

UYGULAMA ALANLARI

- İç ve dış mekânlarda
- Yatay ve dikey yüzeylerde,
- Alçı ve çimento esaslı sıva harçlarının brüt beton yüzeylere uygulamasında,
- Tavan sıvaları öncesinde,
- Eski yüzeyler üzerine yapılacak uygulamalardan önce, aderans artırıcı astar malzemesi olarak kullanılır.

YÜZEY VE UYGULAMA KOŞULLARI

- Uygulama yapılacak yüzey kuru ve sağlam olmalı.
- Zemin taşıyıcılığı ve sağlamlığı kontrol edilerek, yüzeyin sağlam, temiz, kuru olduğundan emin olunmalıdır.
- Uygulama esnasında hava sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey kuru olmalıdır. Toz, kir, boya, yağ ve buna benzer, aderansı azaltacak maddelerden temizlenmelidir. Kuşgözü boşluklar doldurulmalıdır. Yağ emmiş yüzeyler, kimyasal temizlik malzemeleri ile temizlenmelidir.
- Harç ve çimento kalıntıları gibi maddeler kazınmalıdır.
- Derinliği 2 cm'den fazla olan yüzey hatlarının tamirâtı, uygulamadan 24 saat önce tamir harcı ile doldurulmalıdır.

KARIŞIMIN HAZIRLANMASI

- Temiz bir kaba boşaltılmış olan 25kg'lık ExperPrime CP 50'nin üzerine, 8,00-10,00 lt temiz su ilave edilerek, düşük devirli bir karıştırıcı yardımı ile homojen ve topaksız bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır.
- Karışım, yaklaşık 2-3 dakika dinlendirildikten sonra kısa bir süre tekrar karıştırılarak uygulamaya hazır hale getirilir.

**Astarlar
108125**

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ExperPrime CP 50

RENK: Gri

25
±%2 KG**Astarlar
108125**

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

UYGULAMA DETAYLARI

- Karışımı hazırlanan astar yüzeye, sünger rulo ile uygulanır.
- Gerekli görüldüğü yerlerde iki kat uygulama yapılmalıdır.
- Uygulama kalınlığı 1-2 mm olmalıdır.
- Hazırlanan harç 2 saat içinde tüketilmelidir.
- Hazırlanan harcın çalışılabilme süresi 20 dakikadır.

UYARILAR

- +5°C'nin altı, +30°C'nin üzerindeki hava şartlarında, yağışlı ve/veya rüzgârlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.
- Donmuş, 24 saat içerisinde donma riski olan alanlarda, rüzgâra ve uygulamaya engel olabilecek veya uygulama sonrası yüzeye zarar verebilecek koşullarda uygulamadan kaçınılmalıdır.

SARFIYAT

- 1,00 kg/m²

EKİPMAN TEMİZLİĞİ

- Kullanımdan hemen sonra ekipmanlar çözücü ile temizlenmelidir. Kirlenmiş malzeme sadece mekanik yöntemlerle temizlenebilir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

- Açılmamış orijinal ambalajında, kapalı, rutubetsiz, kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Ürünlerin üzerine, ambalajlarına zarar verecek şekilde aşırı yük bindirilmemelidir.
- Uygun depolama koşullarında raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kullanımı ve depolanması esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. Göz, ağız ve deri temasından kaçınılmalı, temas edilen bölge bol su ile yıkanmalıdır.

Daha tehlikeli durumlarda veya ürünün yutulması durumunda acil olarak bir uzman doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek maddeler sokulmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS) başvurulmalıdır.

SORUMLULUK

Güven Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş., EXPERAS markalı ürünlerin sadece kalitesinden sorumludur. Sunulan tüm veriler pratik ve bilimsel çalışmalar sonucu oluşturulmuştur. Doğru ürünlerin uygun alan ve koşullarda kullanımı haricinde üretici sorumlu tutulamaz.

YASAL NOTLAR

EXPERAS markalı ürünler ile alakalı verilen bilgiler ve kullanım tavsiyeleri, normal şartlarda ve tavsiyelere uygun olarak muhafaza ve müdahale edildiği takdirde, teknik bilgi ve tecrübeler istikametinde iyi niyetle sunulmuştur. Ürünler ile birlikte, kullanım alanları ve yüzeyler birçok fark arz edebilir. EXPERAS markalı doğru ürünlerin, uygun zemin ve koşullarda uygulandığından emin olunması gerekmektedir. Ayrıca ticari faktörler ile teknik uygunluk konusunda verilen her türlü bilgi ve talimata mutlak uyulması gerekmektedir. Uygulanmadığı takdirde meydana gelebilecek hiçbir zarar ve problemten üretici sorumlu tutulamaz. Uygulamacı/kullanıcı, bu detaylardan emin olmak için ilgili kontrolleri yapmakla yükümlüdür. EXPERAS markalı ürünlerin özelliklerinde gerekli hallerde değişiklik yapılabilir. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Sipariş onaylandığında satış ve nakliye hususlarında var olan tüm teknik şartlar esastır.