

ExperPrime HD 25

RENK: Açık Transparan Yeşil

6

±%2 KG

Ambalaj Seçenekleri
20 kg/plastik bidon
6 kg/plastik bidon



HİBRİT POLİÜRETAN DİSPERSİYON ESASLI, TEK BİLEŞENLİ, SU BAZLI YÜZEY ASTARI

Hibrit Poliüretan Dispersiyon esaslı, tek bileşenli, mikro yüzeylere derinlemesine nüfuz edebilen su bazlı yüzey astarıdır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapı	Hibrit Poliüretan Dispersiyon esaslı sıvı
Yoğunluk	1,01 g/cm³ (±0,02)
Kuruma Süresi	30-60 dakika
Üst Kat Uygulama Süresi	2-3 saat
Servis Sıcaklığı	(-20)°C - (+80)°C

* Tüm teknik değerler +23°C'de ve %55 bağıl neme göre hesap edilmiştir.
Sıcaklık ve nem oranı değişimleri teknik değerleri değiştirmektedir.

AVANTAJLARI

- Kolay ve hızlı uygulanır.
- Su bazlıdır ve kokusuzdur. İç mekânlarda kullanıma uygundur.
- Yüksek aderans sağlar.
- Tozuyan ve emici yüzeylerde yüzeylere derinlemesine nüfuz eder.
- Uygulanacak olan harcın su kaybını engeller.
- Neme karşı dayanım sağlar.

UYGULAMA ALANLARI

- İç ve dış mekânlarda,
- Yatay ve düşey yüzeylerde,
- Brüt beton yüzeyler, duvarlar, tavanlar, alçıpan, karton plak, gaz beton, briket, sunta gibi emiciliği yüksek yüzeylerde,
- Zemin tesviye şapı ve benzeri çimento esaslı şap uygulamaları öncesinde,
- Eski yüzeyler üzerine yapılacak yeni uygulamalar öncesinde,
- Alçı ve çimento esaslı sıva harçlarının öncesinde aderans arttırmak amacıyla, astar ve aderans arttırıcı olarak kullanılır.

YÜZEY VE UYGULAMA KOŞULLARI

- Yüzey beton ise, kürünü almış olmalı ve betonun nem oranı %4'ü geçmemelidir.
- Islak, yüksek neme sahip, donmuş veya 24 saat içinde donma riski olan yüzeylere, direkt güneş ışığı ve yoğun rüzgârın olduğu koşullarda uygulama yapılmamalıdır.
- Uygulama esnasında hava sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey kuru olmalıdır. Toz, kir, pas, boya, yağ ve buna benzer, aderansı azaltacak maddelerden temizlenmelidir.
- Hasarlı kısımlar, sağlam olmayan yüzeyler ve çatlaklar uygun olan ExperRepair ürünleri ile onarılmalıdır.

KARIŞIMIN HAZIRLANMASI

- ExperPrime HD 25 astar malzemesini kullanıma hazırdır. Uygulama öncesi düşük devirli karıştırıcı ile karıştırılmalıdır.

Astarlar

607620

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ExperPrime HD 25

RENK: Açık Transparan Yeşil

6
±%2 KG

Ambalaj Seçenekleri
20 kg/plastik kova
6 kg/plastik bidon



Astarlar

607620

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

UYGULAMA DETAYLARI

- ExperPrime HD 25 yüzeye pösteki rulo veya fırça ile uygulanır.
- Yüzeyin tamamen kaplandığından ve gözeneksiz bir kat oluştuğundan emin olunmalıdır.
- Astar üzerine yapılacak uygulama öncesinde astar katının tamamen kurduğundan emin olunmalıdır.

UYARILAR

- +5°C'nin altı, +35°C'nin üzerindeki hava şartlarında, yağışlı ve/veya rüzgârlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.
- Islak, yüksek neme sahip, donmuş veya 24 saat içinde donma riski olan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- Uygulama esnasında kovadaki karışım aralıklarla karıştırılmalıdır.

SARFIYAT

- 100-200 g/m² (Uygulama yapılacak yüzeye bağlı olarak değişir.)

EKİPMAN TEMİZLİĞİ

- Kullanımdan hemen sonra ekipmanlar sabunlu su ile temizlenmelidir. Kirlenmiş malzeme tiner ile temizlenebilir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

- Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ortamda, dondan korunarak, +5°C ile +30°C aralığında depolanmalıdır. Ürünlerin üzerine, ambalajlarına zarar verecek şekilde aşırı yük bindirilmemelidir.
- Uygun depolama koşullarında raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlardaki ürünler kısa sürede donacağından; tekrar depolanmamalı ve tüketilmelidir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kullanım esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. Göz, ağız ve deri temasından kaçınılmalı, temas edilen bölge bol su ile yıkanmalıdır. Daha tehlikeli durumlarda veya ürünün yutulması durumunda acil olarak bir uzman doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek maddeler sokulmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS) başvurulmalıdır.

SORUMLULUK

Güven Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş., EXPERAS markalı ürünlerin sadece kalitesinden sorumludur. Sunulan tüm veriler pratik ve bilimsel çalışmalar sonucu oluşturulmuştur. Doğru ürünlerin uygun alan ve koşullarda kullanımı haricinde üretici sorumlu tutulamaz.

YASAL NOTLAR

EXPERAS markalı ürünler ile alakalı verilen bilgiler ve kullanım tavsiyeleri, normal şartlarda ve tavsiyelere uygun olarak muhafaza ve müdahale edildiği takdirde, teknik bilgi ve tecrübeler istikametinde iyi niyetle sunulmuştur. Ürünler ile birlikte, kullanım alanları ve yüzeyler birçok fark arz edebilir. EXPERAS markalı doğru ürünlerin, uygun zemin ve koşullarda uygulandığından emin olunması gerekmektedir. Ayrıca ticari faktörler ile teknik uygunluk konusunda verilen her türlü bilgi ve talimata mutlak uyulması gerekmektedir. Uygulanmadığı takdirde meydana gelebilecek hiçbir zarar ve problemden üretici sorumlu tutulamaz. Uygulamacı/kullanıcı, bu detaylardan emin olmak için ilgili kontrolleri yapmakla yükümlüdür. EXPERAS markalı ürünlerin özelliklerinde gerekli hallerde değişiklik yapılabilir. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Sipariş onaylandığında satış ve nakliye hususlarında var olan tüm teknik şartlar esastır.

MERKEZ:
Ege Perla B Kule, Kat 23, No: 231/232
Konak - İzmir / Türkiye
T: +90 (232) 422 03 93

FABRİKA:
Salihli OSB, 302. Cadde No: 2
Salihli - Manisa / Türkiye
T: +90 (276) 234 00 15

HOLLANDA SATIŞ OFİSİ:
EXPERAS B.V.
Gouke Boelensstraat 120 9203 RS Drachten

İNGİLTERE OFİSİ:
Okka Global LTD, Mappin House, 4 Winsley Street
London W1W 8HF, United Kingdom
T: +44 (7880) 802 123

www.experas.com
info@experas.com
experas
@experas
experas
experasc



MENŞEİ TÜRKİYE