

ExperProof AC 50

KLEUR: Wit

20
±%2 KG

Verpakkingsopties
20 kg/kunststof emmer
5 kg/kunststof emmer



Waterdichtingsmaterialen

200920

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

VLOEIBAAR WATERDICHTMAKEND MATERIAAL OP BASIS VAN ELASTOMEERHARS, ÉÉNCOMPONENT, UV-BESTENDIG

Elastomeerhars, ééncomponent, UV-bestendig, elastisch, gebruiksklaar waterdichtingsmateriaal.



GEBRUIKSKLAAR



UV-BESTENDIG



HOGE
FLEXIBILITEIT

TECHNISCHE GEGEVENS

Chemische structuur	Elastomeerhars
Dichtheid	1,40 g/cm ³ (±0,1)
Hechtingssterkte	≥1,0 N/mm ²
Rek bij breuk	≥%400
Capillaire wateropname	≤0,1 kg/m ² h ^{0,5}
Overbruggen van scheuren (+20°C)	≥2 mm
Overbruggen van scheuren (-5°C)	≥1 mm
Aanraking Duur	2 hours
Volledige droogtijd	48 hours
Tijd om mechanische sterkte te krijgen	7 dagen
Bedrijfstemperatuur	(-20)°C - (+80)°C

* Alle technische waarden zijn berekend bij +23°C en 55% relatieve luchtvochtigheid. Wijzigingen in temperatuur en luchtvochtigheid beïnvloeden de technische waarden.

VOORDELEN

- Klaar voor gebruik.
- Gemakkelijk en snel aan te brengen.
- Het heeft een hoge hechting.
- Zorgt voor naadloze en voegloze waterdichting op het aangebrachte oppervlak.
- Bestand tegen UV-stralen.
- Het heeft een hoge elasticiteit. Behoudt zijn elasticiteit bij lage temperaturen.
- Het heeft de mogelijkheid om capillaire scheuren te overbruggen.
- Waterdampdoorlatend. Het laat het beton ademen.
- Overschilderbaar met verven op waterbasis.
- Zonder oplosmiddelen, niet giftig.
- Het is niet snel vuilafstotend en gemakkelijk schoon te maken.
- Bestand tegen licht voetgangersverkeer.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Voor binnen- en buitengebruik,
- Op horizontale en verticale oppervlakken,
- Oppervlakken op minerale basis, zink, aluminium, plaatmetalen oppervlakken,
- Platte en hellende daken, goten, schoorstenen en borstweringen,
- Op terrassen en balkons
- In isolatietoepassingen van natte vloeren zoals keuken, badkamer,
- het wordt gebruikt als waterdichtingsmateriaal.

ExperProof AC 50

KLEUR: Wit

20
±%2 KG

Verpakkingsopties
20 kg/kunststof emmer
5 kg/kunststof emmer



**Waterdichtings
materialen**

200920

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

OPPERVLAKTE EN TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- Als het oppervlak van beton is, moet het uitgehard zijn en mag het vochtgehalte van het beton niet hoger zijn dan 4%.
- Niet aanbrengen op natte, zeer vochtige, bevroren oppervlakken of oppervlakken met kans op bevriezing binnen 24 uur, in direct zonlicht en bij harde wind.
- De luchttemperatuur moet tijdens het aanbrengen tussen +10°C en +35°C liggen.

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

- Het oppervlak waarop het product wordt aangebracht, dient droog te zijn. Stof, vuil, verf, olie en soortgelijke stoffen die de hechting kunnen beïnvloeden, moeten worden verwijderd.
- Beschadigde onderdelen, onstabiele oppervlakken en scheuren moeten worden gerepareerd met geschikte ExperRepair-producten.

VOORBEREIDING VAN HET MENGSEL

- ExperProof AC 50 is klaar voor gebruik. Er zijn geen additieven of verdunningen nodig.
- Het moet gemengd worden voor en tijdens het aanbrengen.

DETAILS OVER DE TOEPASSING

- ExperProof AC 50 kan op het oppervlak worden aangebracht met de roller, kwast en airless spuitmachine (spray).
- Zorg ervoor dat het oppervlak volledig bedekt is en er een niet-poreuze laag wordt gevormd.
- Er worden minimaal twee lagen aangebracht. De richting van de lagen moet loodrecht op elkaar staan.
- Hoeken en randen moeten ondersteund worden door ExperBrace WT 10 aan te brengen na de eerste laag.
- Het is aanbevolen om ExperBrace RM 12 afdichtingsgaas te gebruiken tussen de lagen tegen waterdruk of in het geval van beloopbare daken, omdat het de dragende eigenschappen van het waterdichtingssysteem verhoogt.
- De wachttijd tussen de lagen is 6 uur.

WAARSCHUWINGEN

- Niet gebruiken bij temperaturen onder +5 °C, boven +35 °C, bij regen en/of wind.
- Niet aanbrengen op natte, zeer vochtige, bevroren oppervlakken of oppervlakken met kans op bevriezing binnen 24 uur.
- Voeg geen water of andere stoffen extern toe.
- Na het aanbrengen moet het oppervlak worden beschermd tegen water, regen, dauw, sneeuw, hagel en dergelijke totdat het volledig droog is.
- ExperProof AC 50 is niet toepasbaar tegen negatieve gerichte waterdruk.
- ExperProof AC 50 is niet geschikt voor watertanks, zwembaden en funderingsisolatie onder constante waterdruk.

VERBRUIK

- 1,50-2,00 kg/m² (Voor dikte van 1 mm)

REINIGING VAN DE APPARATUUR

- Apparatuur moet onmiddellijk na gebruik worden gereinigd met zeepwater. Het uitgeharde materiaal kan met een verdunner worden gereinigd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

Het moet worden bewaard in de ongeopende originele verpakking, in een droge omgeving, beschermd tegen vorst, tussen +10°C en +30°C. De producten mogen niet zodanig worden overladen dat de verpakking wordt beschadigd.

De houdbaarheid onder geschikte opslagomstandigheden is 12 maanden vanaf de productiedatum. Producten in geopende verpakkingen bevriezen in korte tijd. Daarom mogen ze niet opnieuw worden bewaard en moeten ze worden geconsumeerd.

ExperProof AC 50

KLEUR: Wit

20
±%2 KG

Verpakkingsopties
20 kg/kunststof emmer
5 kg/kunststof emmer



**Waterdichtings
materialen**

200920

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

Gebruik tijdens het gebruik werkkleding, beschermende handschoenen en maskers in overeenstemming met de voorschriften voor arbeidsveiligheid. Vermijd contact met ogen, mond en huid en spoel de betreffende plek met veel water. In bijzonder gevaarlijke situaties of bij inslikken van het product dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd. Eten en drinken mogen niet in de gebruiksruidtes worden gebracht. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gedetailleerde informatie.

VERANTWOORDELIJKHEID

Güven Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş. is uitsluitend verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten van het merk EXPERAS. Alle weergegeven gegevens zijn het resultaat van praktische en wetenschappelijke studies. De fabrikant kan alleen verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de juiste producten in de juiste omstandigheden en onder de juiste omstandigheden.

JURIDISCHE INFORMATIE

De informatie en aanbevelingen voor het gebruik van EXPERAS-merkproducten worden naar beste weten en geweten gegeven op basis van technische kennis en ervaring, op voorwaarde dat ze onder normale omstandigheden en volgens de aanbevelingen worden onderhouden en behandeld. De toepassingsgebieden en oppervlakken van de producten kunnen sterk verschillen. Er moet voor worden gezorgd dat de juiste producten van het merk EXPERAS op de juiste oppervlakken en onder de juiste omstandigheden worden gebruikt. Bovendien moeten alle informatie en instructies met betrekking tot commerciële factoren en technische conformiteit strikt worden opgevolgd. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en problemen die kunnen ontstaan bij niet-naleving. De gebruiker/toepasser is verplicht de nodige controles uit te voeren om deze informatie te garanderen. De specificaties van EXPERAS-merkproducten kunnen indien nodig worden gewijzigd. De eigendomsrechten van derden moeten worden gerespecteerd. Bij de bevestiging van de bestelling zijn alle bestaande technische voorwaarden voor de verkoop en het transport van essentieel belang.

REFERENTIE-NORMEN:

TS EN 14891 / DMO1P Klasse



HOOFDKANTOOR:
Ege Perla B Kule, Etage 23, Nr. 231/232
Konak - İzmir / Türkiye
T: +90 (232) 422 03 93

FABRIEK:
Salihli OSB 302 Caddesi No: 2
Salihli - Manisa / Türkiye
T: +90 (276) 234 00 15

NEDERLANDS VERKOOPKANTOOR
EXPERAS B.V.
Gouke Boelensstraat 120 9203 RS Drachten

VK-VESTIGING:
Okka Global LTD, Mappin House, 4 Winsley Street
London W1W 8HF, United Kingdom
T: +44 (7880) 802 123

www.experas.com

info@experas.com

experas

@experas

experas

experasc



MADE IN TÜRKİYE

