

ExperProof RP 71

RENK: Gri

5

±%2 KG



Su Yalıtım Malzemeleri

101505

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ÇİMENTO ESASLI, TEK BİLEŞENLİ, ÇOK HIZLI PRİZ ALAN SU TIKAMA HARCİ

Çimento esaslı, tek bileşenli, toz halinde uygulanan, aktif su kaçaqlarının yalıtımı ve tamiratında kullanılan, su ile reaksiyona girdiğinde çok hızlı priz alarak sertleşen ve yüksek aderans sağlayan, polimer ve çeşitli katkılarla modifiye edilmiş, klorid içermeyen, yüksek performanslı su tıkama harcıdır.

**HIZLI PRİZ
ALIR****AKTİF SU
KAÇAKLARINI
DURDURUR**

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapı	Çimento esaslı, ince agregalı, polimer katkılı toz
Toz Yoğunluk	1,07 g/cm ³ (±0,1)
Priz Süresi	Su ile temas sonrası 2-3 saniye

*Tüm teknik değerler +23°C'de ve %50 bağıl neme göre hesap edilmiştir. Sıcaklık ve nem oranı değişimleri teknik değerleri değiştirmektedir.

AVANTAJLARI

- Kullanımı kolaydır.
- Aktif su sızıntıları ve kaçaqlarını tıkar.
- Su ile temas ettiğinde saniyeler içinde priz alır ve su geçirimsizlik sağlar.
- Rötire yapmaz ve çatlamaz.
- Zehirsizdir.
- Klorid içermediğinden donatıda korozyona sebep olmaz.

UYGULAMA ALANLARI

- İç ve dış mekânlarda,
- Mineral esaslı yüzeyde,
- Temel, bodrum, istinat duvarları, asansör boşlukları, beton borular, su depoları, havuzlarda bulunan aktif su kaçaqlarının yalıtımında ve statik çatlakların tamirinde,
- Suyu durdurma amaçlı yapılan pah uygulamasında, tıkama harcı olarak kullanılır.

YÜZEY VE UYGULAMA KOŞULLARI

- Ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.
- Yüksek sıcaklıktaki hava koşullarında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzey nemli olmalıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey temiz, nemli, düzgün ve sağlam olmalıdır. Toz, kir, boya, yağ ve serbest parçacıklar yüzeyden temizlenmelidir.
- Yüzeyde bulunan sızıntı bölgesi, su basıncını azaltmak amacıyla en az 3x3 cm boyutunda genişletilmelidir. Derinlik-genişlik oranının 2/1 olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULAMA DETAYLARI

- Uygulama öncesinde mutlaka eldiven giyilmelidir.
- Eldivenle bir miktar ExperProof RP 71 toz avuca alınır ve sızıntının olduğu noktaya tek hamlede bastırılarak uygulanır.
- ExperProof RP 71 prizini alana kadar uygulanan bölgeye aynı şekilde bastırılmaya devam edilmelidir.
- Sertleşme tamamlandıktan sonra tel fırça ile yüzey tesviyesi yapılır ve yüzey, bir sonraki uygulamaya hazır hale getirilir.

ExperProof RP 71

RENK: Gri

5
±%2 KG

Su Yalıtım Malzemeleri

101505

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

UYARILAR

- +5°C'nin altı, +30°C'nin üzerindeki hava şartlarında, yüksek sıcaklıklarda ve/veya rüzgârlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.
- Tuğla, gaz beton, sıva, ahşap, sunta, kontrplak ve metal yüzeylere uygulanmaz.
- Hareket etmeye müsait yüzeylerdeki çatlaklarda ve genel çatlak tamirinde kullanılmaz.

EKİPMAN TEMİZLİĞİ

- Kullanımdan hemen sonra ekipmanlar temiz su ile temizlenmelidir. Kürlenmiş malzeme sadece mekanik yöntemlerle temizlenebilir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

- Açılmamış orijinal ambalajında, kapalı, rutubetsiz, kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Ürünlerin üzerine, ambalajlarına zarar verecek şekilde aşırı yük bindirilmemelidir.
- Uygun depolama koşullarında raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- Kullanımı ve depolanması esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. Göz, ağız ve deri temasından kaçınılmalı, temas edilen bölge bol su ile yıkanmalıdır. Daha tehlikeli durumlarda veya ürünün yutulması durumunda acil olarak bir uzman doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek maddeler sokulmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS) başvurulmalıdır.

SORUMLULUK

- Güven Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş., EXPERAS markalı ürünlerin sadece kalitesinden sorumludur. Sunulan tüm veriler pratik ve bilimsel çalışmalar sonucu oluşturulmuştur. Doğru ürünlerin uygun alan ve koşullarda kullanımı haricinde üretici sorumlu tutulamaz.

YASAL NOTLAR

- EXPERAS markalı ürünler ile alakalı verilen bilgiler ve kullanım tavsiyeleri, normal şartlarda ve tavsiyelere uygun olarak muhafaza ve müdahale edildiği takdirde, teknik bilgi ve tecrübeler istikametinde iyi niyetle sunulmuştur. Ürünler ile birlikte, kullanım alanları ve yüzeyler birçok fark arz edebilir. EXPERAS markalı doğru ürünlerin, uygun zemin ve koşullarda uygulandığından emin olunması gerekmektedir. Ayrıca ticari faktörler ile teknik uygunluk konusunda verilen her türlü bilgi ve talimata mutlak uyulması gerekmektedir. Uyulmadığı takdirde meydana gelebilecek hiçbir zarar ve problemde üretici sorumlu tutulamaz. Uygulamacı/kullanıcı, bu detaylardan emin olmak için ilgili kontrolleri yapmakla yükümlüdür. EXPERAS markalı ürünlerin özelliklerinde gerekli hallerde değişiklik yapılabilir. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Sipariş onaylandığında satış ve nakliye hususlarında var olan tüm teknik şartlar esastır.

