

ExperProof SS 80

KLEUR: Kleurloos**25**
±%2 KG**Verpakkingsopties**
20 lt/kunststof vaten
5 lt /kunststof vaten

Waterdichtings materialen

401620

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

SILICA-SILICATE BASED, UV RESISTANT, COLORLESS, LIQUID, WATER REPELLENT AND SURFACE PROTECTOR

Silica-Silicate based, waterborne, single component, UV resistant, colorless, liquid, water repellent and surface protective material.



TRANSPARANT



UV-BESTENDIG



HYDROFOOB

TECHNISCHE GEGEVENS

Chemische structuur	Witgekleurde, silica-silicaatbasis vloeistof
Dichtheid	1,05 g/cm ³ (±0,1)
Volledige droogtijd	24 uur
Bedrijfstemperatuur	(-20)°C - (+80)°C

Alle technische waarden zijn berekend bij +23°C en 55% relatieve luchtvochtigheid.
Wijzigingen in temperatuur en luchtvochtigheid beïnvloeden de technische waarden.

VOORDELEN

- Klaar voor gebruik.
- Gemakkelijk en snel aan te brengen.
- Dringt zeer goed door in het oppervlak en vormt geen laag.
- Het is transparant. Het verandert het uiterlijk van het oppervlak niet.
- Het voorkomt niet dat het oppervlak ademt.
- Het heeft weerstand tegen alkali en UV.
- Dankzij de waterafstotende functie blijft het oppervlak droog en schoon.
- Omdat het geen oplosmiddelen bevat, kan het veilig binnenshuis worden gebruikt in natte ruimtes zoals badkamers en keukens.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Voor binnen- en buitengebruik,
- Op waterabsorberende oppervlakken met een bepaalde helling,
- Buitenruimtes zoals balkons en terrassen,
- In natte ruimtes zoals badkamer, keuken,
- Beton, baksteen, gasbeton, pleisterwerk, marmer, graniet, travertijn, natuursteen enz. absorberende en minder absorberende oppervlakken,
- Voor de restauratie van oude of historische gebouwen en hun bescherming tegen klimatologische omstandigheden,
- Waterafstotende toepassingen voor voegen van coatingmaterialen zoals tegels, keramiek, glasmozaïek, gebruikt als waterafstotend middel en oppervlaktebeschermer.

OPPERVLAKTE EN TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- Als het oppervlak van beton is, moet het uitgehard zijn en mag het vochtgehalte van het beton niet hoger zijn dan 4%.
- Niet aanbrengen op natte, zeer vochtige, bevroren oppervlakken of oppervlakken met kans op bevriezing binnen 24 uur, in direct zonlicht en bij harde wind.
- De luchttemperatuur moet tijdens het aanbrengen tussen +10°C en +35°C liggen.

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

- Het oppervlak waarop het product wordt aangebracht, dient droog te zijn. Stof, vuil, verf, olie en soortgelijke stoffen die de hechting kunnen beïnvloeden, moeten worden verwijderd.
- Beschadigde onderdelen, onstabiele oppervlakken en scheuren moeten worden gerepareerd met geschikte ExperRepair-producten.

ExperProof SS 80

KLEUR: Kleurloos

25
±%2 KG

Verpakkingsopties
20 lt/kunststof vaten
5 lt /kunststof vaten



Waterdichtings materialen

401620

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

VOORBEREIDING VAN HET MENGSEL

- ExperProof SS 80 is klaar voor gebruik. Er zijn geen additieven of verdunningen nodig.
- Schudden voor het aanbrengen.

DETAILS OVER DE TOEPASSING

- ExperProof SS 80 kan op het oppervlak worden aangebracht met de roller, kwast en airless spuitmachine (spray).
- Het is voldoende om een enkele laag aan te brengen op laag-absorberende oppervlakken.
- Op oppervlakken met een hoog absorptievermogen moeten twee lagen worden aangebracht. De wachttijd tussen de lagen is maximaal 4 uur.
- Er moet voor worden gezorgd dat het materiaal niet op het oppervlak stroomt.

WAARSCHUWINGEN

- Niet gebruiken bij temperaturen onder +5 °C, boven +35 °C, bij regen en/of wind.
- Niet aanbrengen op natte, zeer vochtige, bevroren oppervlakken of oppervlakken met kans op bevrozing binnen 24 uur.
- Voeg geen water of andere stoffen extern toe.
- ExperProof SS 80 is niet geschikt voor gebruik onder grond- of drukwater.

VERBRUIK

- 150-200 g/m² (afhankelijk van het absorptievermogen van het oppervlak)

REINIGING VAN DE APPARATUUR

- Apparatuur moet onmiddellijk na gebruik worden gereinigd met zeepwater. Het uitgeharde materiaal kan met een verdunner worden gereinigd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

- Het moet worden bewaard in de ongeopende originele verpakking, in een droge omgeving, beschermd tegen vorst, tussen +10°C en +30°C. De producten mogen niet zodanig worden overladen dat de verpakking wordt beschadigd.
- De houdbaarheid onder geschikte opslagomstandigheden is 12 maanden vanaf de productiedatum. Producten in geopende verpakkingen bevriezen in korte tijd. Daarom mogen ze niet opnieuw worden bewaard en moeten ze worden geconsumeerd.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

Gebruik tijdens het gebruik werkkleding, beschermende handschoenen en maskers in overeenstemming met de voorschriften voor arbeidsveiligheid. Vermijd contact met ogen, mond en huid en spoel de betreffende plek met veel water. In bijzonder gevaarlijke situaties of bij inslikken van het product dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd. Eten en drinken mogen niet in de gebruiksruidtes worden gebracht. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gedetailleerde informatie.

VERANTWOORDELIJKHEID

Güven Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş., is uitsluitend verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten van het merk EXPERAS. Alle weergegeven gegevens zijn het resultaat van praktische en wetenschappelijke studies. De fabrikant kan alleen verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de juiste producten in de juiste omstandigheden en onder de juiste omstandigheden.

JURIDISCHE INFORMATIE

De informatie en aanbevelingen voor het gebruik van EXPERAS-merkproducten worden naar beste weten en geweten gegeven op basis van technische kennis en ervaring, op voorwaarde dat ze onder normale omstandigheden en volgens de aanbevelingen worden onderhouden en behandeld. De toepassingsgebieden en oppervlakken van de producten kunnen sterk verschillen. Er moet voor worden gezorgd dat de juiste producten van het merk EXPERAS op de juiste oppervlakken en onder de juiste omstandigheden worden gebruikt. Bovendien moeten alle informatie en instructies met betrekking tot commerciële factoren en technische conformiteit strikt worden opgevolgd. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en problemen die kunnen ontstaan bij niet-naleving. De gebruiker/toepasser is verplicht de nodige controles uit te voeren om deze informatie te garanderen. De specificaties van EXPERAS-merkproducten kunnen indien nodig worden gewijzigd. De eigendomsrechten van derden moeten worden gerespecteerd. Bij de bevestiging van de bestelling zijn alle bestaande technische voorwaarden voor de verkoop en het transport van essentieel belang.



MADE IN TÜRKİYE

