

ExperRepair PT 10

RENK: Beyaz**20**
±%2 KG**Ambalaj Seçenekleri**

20 kg/plastik kova
5 kg/plastik kova
1 kg/plastik kova
0,5 kg/plastik kova



Tamir ve Yapısal Teknik Harçlar

106720

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ELASTOMERİK REÇİNE ESASLI, TEK BİLEŞENLİ, UV DİRENÇLİ, SU YALITIMI SAĞLAYAN, ELASTİK TAMİR VE ONARIM MACUNU

Elastomerik reçine esaslı, tek bileşenli, UV dirençli, su yalıtım sağlayan, elastik tamir ve onarım macunu



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapı	Elastomerik Reçine Esaslı
Yoğunluk	1,75 g/cm ³ (±0,1)
Beton Yüzeye Yapışma Dayanımı	≥1,0 N/mm ²
Kapiler Su Emme	≤0,1 kg/m ² h0,5
Katlar Arası Bekleme Süresi	4-6 saat
Dokunma Süresi	4-6 saat
Tam Kuruma Süresi	48 saat
Mekanik Dayanım Kazanma Süresi	7 gün
Servis Sıcaklığı	(-20)°C - (+80)°C
Sarfiyat	1,50-2,00 kg/m ² (1 mm kalınlık için)

* Tüm teknik değerler +23°C'de ve %50 bağıl neme göre hesap edilmiştir.
Sıcaklık ve nem oranı değişimleri teknik değerleri değiştirmektedir.

AVANTAJLARI

- Kullanıma hazırdır.
- Kolay ve hızlı uygulanır.
- Yüksek yapışma özelliğine sahiptir.
- Uygulandığı yüzeyde eksiz ve derzsiz bir su yalıtımı sağlar.
- UV ışınlarına karşı dirençlidir.
- Yüksek elastikiyete sahiptir. Düşük sıcaklıklarda elastikiyetini korur.
- Büzülme yapmaz.
- Kılcal çatlakları köprüleme özelliğine sahiptir.
- Kolay zımparalanır.
- Su buharı geçirimlidir. Betonun nefes almasını sağlar.
- Su bazlı boyalar ile üzeri boyanabilir.
- Solvent içermez, zehirsizdir.
- Kolay kir tutmaz ve temizliği kolaydır.
- Hafif yaya trafiğine dayanıklıdır.

UYGULAMA ALANLARI

- İç ve dış mekânlarda,
- Yatay ve düşey alanlarda,
- Beton, sıva, tuğla, bims, alçıpan ve ahşap gibi yüzeylerde,
- Düz ve eğimli çatılar, baca ve parapet kenarlarında,
- Teras ve balkonlarda,
- Mutfak, banyo vb. ıslak zeminlerde,
- Çatlak onarım, dolgu ve tamir malzemesi olarak kullanılır.

ExperRepair PT 10

RENK: Beyaz**20**
±%2 KG**Ambalaj Seçenekleri**

20 kg/plastik kova
5 kg/plastik kova
1 kg/plastik kova
0,5 kg/plastik kova



Tamir ve Yapısal Teknik Harçlar

106720

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

YÜZEY VE UYGULAMA KOŞULLARI

- Yüzey beton, kürünü almış olmalı ve betonun nem oranı %4'ü geçmemelidir.
- Islak, yüksek neme sahip, donmuş veya 24 saat içinde donma riski olan yüzeylere, direkt güneş ışığı ve yoğun rüzgârın olduğu koşullarda uygulama yapılmamalıdır.
- Uygulama esnasında hava sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey kuru olmalıdır. Toz, kir, pas, boya, yağ ve buna benzer, aderansı azaltacak maddelerden temizlenmelidir.

KARIŞIMIN HAZIRLANMASI

- ExperRepair PT 10 kullanıma hazırdır. Herhangi bir katkı veya inceltme gerekmez.
- Uygulama öncesinde karıştırılmalıdır.

UYGULAMA DETAYLARI

- ExperRepair PT 10 yüzeye spatula veya çelik mala uygulanabilir.
- Yüzeyin tamamen kaplandığından ve gözeneksiz bir kat oluştuğundan emin olunmalıdır.
- Yüzey durumuna ve çatlak derinliğine göre en az iki kat uygulanabilir. Uygulama katlarının yönü, birbirine dik gelecek şekilde olmalıdır.
- Tek seferde derinlik max. 1 cm olacak şekilde uygulama yapılmalıdır. Katlar arası süre sonunda üç kata kadar uygulama yapılabilir.
- Katlar arası bekleme süresi, 4-6 saattir.

UYARILAR

- +5°C'nin altı, +35°C'nin üzerindeki hava şartlarında, yağışlı ve/veya rüzgârlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.
- Islak, yüksek neme sahip, donmuş veya 24 saat içinde donma riski olan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- Haricen su veya başka bir madde katılmamalıdır.
- Uygulama sonrasında yüzey tam kuruyana kadar su, yağmur, çiş, kar, dolu ve benzerlerine karşı korunmalıdır.

SARFIYAT

- 1,50-2,00 kg/m² (1 mm kalınlık için)

EKİPMAN TEMİZLİĞİ

- Kullanımdan hemen sonra ekipmanlar sabunlu su ile temizlenmelidir. Kirlenmiş malzeme su veya tiner ile temizlenebilir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

- Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ortamda, dondan korunarak, +10°C ile +30°C aralığında depolanmalıdır. Ürünlerin üzerine, ambalajlarına zarar verecek şekilde aşırı yük bindirilmemelidir.
- Uygun depolama koşullarında raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlardaki ürünler kısa sürede donacağından; tekrar depolanmamalı ve tüketilmelidir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kullanım esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. Göz, ağız ve deri temasından kaçınılmalı, temas edilen bölge bol su ile yıkanmalıdır. Daha tehlikeli durumlarda veya ürünün yutulması durumunda acil olarak bir uzman doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek maddeler sokulmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS) başvurulmalıdır.

SORUMLULUK

Güven Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş., EXPERAS markalı ürünlerin sadece kalitesinden sorumludur. Sunulan tüm veriler pratik ve bilimsel çalışmalar sonucu oluşturulmuştur. Doğru ürünlerin uygun alan ve koşullarda kullanımı haricinde üretici sorumlu tutulamaz.

ExperRepair PT 10

RENK: Beyaz**20**
±%2 KG**Ambalaj Seçenekleri**

20 kg/plastik kova

5 kg/plastik kova

1 kg/plastik kova

0,5 kg/plastik kova



Tamir ve Yapısal Teknik Harçlar

106720

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

YASAL NOTLAR

EXPERAS markalı ürünler ile alakalı verilen bilgiler ve kullanım tavsiyeleri, normal şartlarda ve tavsiyelere uygun olarak muhafaza ve müdahale edildiği takdirde, teknik bilgi ve tecrübeler istikametinde iyi niyetle sunulmuştur. Ürünler ile birlikte, kullanım alanları ve yüzeyler birçok fark arz edebilir. EXPERAS markalı doğru ürünlerin, uygun zemin ve koşullarda uygulandığından emin olunması gerekmektedir. Ayrıca ticari faktörler ile teknik uygunluk konusunda verilen her türlü bilgi ve talimata mutlak uyulması gerekmektedir. Uyulmadığı takdirde meydana gelebilecek hiçbir zarar ve problemden üretici sorumlu tutulamaz. Uygulamacı/kullanıcı, bu detaylardan emin olmak için ilgili kontrolleri yapmakla yükümlüdür. EXPERAS markalı ürünlerin özelliklerinde gerekli hallerde değişiklik yapılabilir. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Sipariş onaylandığında satış ve nakliye hususlarında var olan tüm teknik şartlar esastır.

MERKEZ:
Ege Perla B Kule, Kat 23, No: 231/232
Konak - İzmir / Türkiye
T: +90 (232) 422 03 93

FABRİKA:
Salihli OSB, 302. Cadde No: 2
Salihli - Manisa / Türkiye
T: +90 (276) 234 00 15

HOLLANDA SATIŞ OFİSİ:
EXPERAS B.V.
Gouke Boelensstraat 120 9203 RS Drachten

İNGİLTERE OFİSİ:
Okka Global LTD, 62 Malvern House,
2 Palmer Road, SW11 4GJ, London / England
T: +44 (7880) 802 123

www.experas.com

info@experas.com

experas

@experas

experas

experasc



MENŞEİ TÜRKİYE

