

ExperRepair RC 35

KLEUR: Grijs

25
±%2 KG



Reparatie- en Structurele Technische Mortels

106125

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

TRANSPORTBETON VAN KLASSE C35 OP BASIS VAN CEMENT MET POLYMEERADDITIEF, DAT SPECIALE TOESLAGSTOFFEN EN HULPSTOFFEN BEVAT

Transportbeton van klasse C35 op basis van cement met polymeeradditief, dat speciale toeslagstoffen en hulpstoffen bevat.



ZELF-
NIVELLEREND



BESTAND TEGEN
THERMISCHE
SCHOKKEN



GEEN
SCHEURVORMING

TECHNISCHE GEGEVENS

Chemische structuur	Op cement gebaseerd, polymeer-gemodificeerd poeder
Morteldichtheid	2,30 g/cm ³ (±0.1)
Mengverhouding	3,00-3,30 lt Water / 25 kg Poeder
Levensduur van de verpakking	~60 minuten
Toepassingsdikte	5-30 cm
Hechting op de ondergrond	≥1 N/mm ²
Drukvastheid	≥35 N/mm ²
Buigvastheid	≥6 N/mm ²
Gewicht van de droogunit kg/m ³	2100 ± 200
Gehalte aan oplosbaar chloor	≤% 0,05
Graangrootte	0-2 mm
Inbedrijfstellingstijd	Min. 1 day
Brandbaarheidsklasse	A1
Verbruik	1,90-2,10 kg/m ² (voor een laagdikte van 1 mm)

* All technical values are calculated at +23°C and 50% relative humidity. Changes in temperature and humidity affect technical values.

VOORDELEN

- Gemakkelijk aan te brengen.
- Zelfnivellerend en vult gaten op.
- Biedt een hoge hechting op beton en gepleisterde oppervlakken zonder grondlaag.
- Het droogt snel en kan in korte tijd worden gebruikt. Bespaart tijd en werk.
- Bestand tegen temperatuurschokken, water en vorst-dooicycli.
- Geen scheuren en geen stof.
- Dankzij de homogene structuur biedt het hoge prestaties over het hele oppervlak.

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Voor binnen- en buitengebruik,
 - In horizontale en verticale toepassingen,
 - Op vloeren voor keramiek, graniet, marmer en soortgelijke vloerbedekkingen,
 - In steunen en steunberen, deur-, raam- en balklateien,
 - Voor het opvullen van vloerplaten en installatievoegen,
 - Bij de montage van geprefabriceerde elementen,
 - Bij de reparatie van beton en prefabbetonelementen,
 - Bij de reparatie en correctie van muurpleister,
 - Voor het opvullen van vloeren en voegen,
- Wordt gebruikt voor reparatiedoeleinden.

ExperRepair RC 35

KLEUR: Grijs

25
±%2 KG



Reparatie- en Structurele Technische Mortels

106125

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

OPPERVLAKTE EN TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- De omgevingstemperatuur dient tussen +5 C en +35 C te liggen.
- Vermijd gebruik bij vochtige, regenachtige en zeer warme weersomstandigheden.
- Niet aanbrengen op bevroren, smeltende of binnen 24 uur door regen of vorst aangetaste oppervlakken.

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

- Het oppervlak dient op draagvermogen en stevigheid te worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat het oppervlak stevig en schoon is.
- Het toepassingsoppervlak moet schoon, vlak en stevig zijn. Stof, vuil, verf, olie en losse deeltjes moeten van het oppervlak worden verwijderd.
- Wapening met een verroest oppervlak moet met behulp van een staalborstel worden ontroest.
- Het toepassingsoppervlak moet worden bevochtigd en vochtig blijven.

VOORBEREIDING VAN HET MENGSEL

- Vul een schone container met 3,00-3,30 liter schoon water.
- Vervolgens dient u ExperRepair RC 35 langzaam aan de met water gevulde container toe te voegen en met een langzaam draaiende mixer (400-600 tpm) te mengen tot een homogeen en klontervrij mengsel ontstaat.
- Laat het bereide mengsel 2-3 minuten rusten voordat u het gebruikt.

DETAILS OVER DE TOEPASSING

- Het gemengde materiaal wordt met behulp van een troffel op het oppervlak aangebracht.
- Er mag maximaal 2 mm per keer worden aangebracht.
- Indien u een dikkere laag dan 2 mm wenst aan te brengen, dient u 3 uur te wachten tussen de afzonderlijke lagen en het oppervlak te bevochtigen alvorens een nieuwe laag aan te brengen.
- Het oppervlak wordt gladgestreken met een kunststof spatel of een vochtige spons.
- Het oppervlak dient gedurende 2-3 dagen na het aanbrengen vochtig te worden gehouden.

WAARSCHUWINGEN

- Niet gebruiken bij temperaturen onder +5 C of boven +30 C.
- Vermijd gebruik in bevroren gebieden, in gebieden waar binnen 24 uur vorst wordt verwacht, onder omstandigheden die het gebruik verhinderen of het oppervlak na gebruik kunnen beschadigen, en in direct zonlicht.
- Niet toepasbaar op steen, gasbeton, pleisterwerk, oude gelakte oppervlakken enz.
- Voeg geen water toe aan de uithardende mortel.
- Het behandelde oppervlak mag, afhankelijk van de weersomstandigheden, maximaal 7 dagen worden bewaterd.
- Voeg geen water meer toe aan mengsels waarvan de gebruiksduur is verstreken.
- Bij toepassing op zeer grote oppervlakken dient een intermitterende dilatatie te worden uitgevoerd.
- Voor toepassing op zeer absorberend, verweerd beton wordt aanbevolen het oppervlak te gronden met ExperPrime AS 30.

VERBRUIK

- 1,90-2,10 kg/m² (voor een laagdikte van 1 mm)

REINIGING VAN DE APPARATUUR

- De apparatuur dient onmiddellijk na gebruik met een oplosmiddel te worden gereinigd. Het uitgeharde materiaal kan alleen met mechanische middelen worden gereinigd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

- Het product moet in de ongeopende originele verpakking worden bewaard in een gesloten, vochtvrije, droge omgeving en worden beschermd tegen vorst. De producten mogen niet zodanig worden overladen dat de verpakking wordt beschadigd.
- De houdbaarheid onder geschikte opslagomstandigheden is 12 maanden vanaf de productiedatum.

ExperRepair RC 35

KLEUR: Grijs

25
±%2 KG



Reparatie- en Structurele Technische Mortels

106125

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

3 | info@experas.com

VEILIGHEIDSMATREGELEN

Gebruik tijdens het gebruik en de opslag werkkleding, beschermende handschoenen en maskers in overeenstemming met de voorschriften voor arbeidsveiligheid. Vermijd contact met ogen, mond en huid en spoel de betreffende plek met veel water.

In bijzonder gevaarlijke situaties of bij inslikken van het product dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd. Eten en drinken mogen niet in de gebruiksruijtes worden gebracht. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gedetailleerde informatie.

VERANTWOORDELIJKHEID

Güven Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş., is uitsluitend verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten van het merk EXPERAS. Alle weergegeven gegevens zijn het resultaat van praktische en wetenschappelijke studies. De fabrikant kan alleen verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de juiste producten in de juiste omstandigheden en onder de juiste omstandigheden.

JURIDISCHE INFORMATIE

De informatie en aanbevelingen voor het gebruik van EXPERAS-merkproducten worden naar beste weten en geweten gegeven op basis van technische kennis en ervaring, op voorwaarde dat ze onder normale omstandigheden en volgens de aanbevelingen worden onderhouden en behandeld. De toepassingsgebieden en oppervlakken van de producten kunnen sterk verschillen. Er moet voor worden gezorgd dat de juiste producten van het merk EXPERAS op de juiste oppervlakken en onder de juiste omstandigheden worden gebruikt. Bovendien moeten alle informatie en instructies met betrekking tot commerciële factoren en technische conformiteit strikt worden opgevolgd. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en problemen die kunnen ontstaan bij niet-naleving. De gebruiker/toepasser is verplicht de nodige controles uit te voeren om deze informatie te garanderen. De specificaties van EXPERAS-merkproducten kunnen indien nodig worden gewijzigd. De eigendomsrechten van derden moeten worden gerespecteerd. Bij de bevestiging van de bestelling zijn alle bestaande technische voorwaarden voor de verkoop en het transport van essentieel belang.

HOOFDKANTOOR:

Ege Perla B Kule, Etage 23, Nr. 231/232
Konak - Izmir / Türkiye
T: +90 (232) 422 03 93

FABRIEK:

Salihli OSB 302 Cadde No: 2
Salihli - Manisa / Türkiye
T: +90 (276) 234 00 15


NEDERLANDS VERKOOPKANTOOR

EXPERAS B.V.
Gouke Boelensstraat 120 9203 RS Drachten

VK-VESTIGING:

Okka Global LTD, Mappin House, 4 Winsley Street
London W1W 8HF, United Kingdom
T: +44 (7880) 802 123

 www.experas.com

 info@experas.com

 [experas](https://www.facebook.com/experas)

 [@experas](https://www.youtube.com/experas)

 [experas](https://www.linkedin.com/company/experas)

 [experasc](https://www.instagram.com/experasc)



MADE IN TÜRKİYE

GOEDE IDEEËN
PERFECTE OPLOSSINGEN

