

ExperTherm TR 11

ЦВЕТ: Серый

25

±%2 KG



РАСТВОР ДЛЯ ШТУКАТУРКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ

Это однокомпонентный штукатурный раствор для теплоизоляционных плит на цементной основе, содержащий полимерные добавки, повышающие эксплуатационные характеристики и удобоукладываемость продукта.



ВЫСОКАЯ
ПРИЛИПАЕМОСТЬ



НЕ РАСТЕКАЕТСЯ



НЕ ТРЕСКАЕТСЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая структура	Порошок на цементной основе с добавлением полимера
Плотность порошка	~1,50 гр/см ³
Распределение зерна	Верх сита 1 мм ≤1% (TS EN 1015-1)
Соотношение смешивания воды	5,75-6,25 л воды / 25 кг порошка
Объемная масса пустотелой единицы свежего раствора	1.500 кг/м ³ (±100)
Объемная масса закаленного раствора в пустотелой единице	1.250 кг/м ³ (±200)
Срок в таре	3 часов
Прочность сцепления с теплоизоляционной плитой	≥0,08 Н/мм ² (TS EN 13494)
Прочность на сжатие	≥6,0 Н/мм ² (EN 1015 -11)
Поглощение воды	≤ 0,5 кг/ (м ² . Минут 05) (TS EN 1015-18)
Проницаемость для водяного пара (μ)	≤15 (TS EN 1015-19)
Теплопроводность	0,61 W/mK (TS EN 1745 - диаграмма A12) (P.50%)
Реакция на пожар	A1
Расход	4,00-6,00 кг/м ²

* Все технические значения рассчитаны при +23°C и относительной влажности 50%.
Изменения температуры и влажности изменяют технические параметры.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легко применяется.
- Он подходит для ручного и машинного применения.
- Обеспечивает отличное сцепление с теплоизоляционными плитами.
- Создает гладкую и ровную поверхность.
- Обладает высокой гибкостью.
- Обеспечивает высокую стабильность; не провисает и не трескается.
- Он проницаем для водяного пара, и тем самым позволяет поверхности дышать.
- Он устойчив к тепловым ударам, воде и морозу.
- Краску можно наносить прямо на него.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Внутренние и внешние помещения.
- На теплоизоляционных плитах EPS, XPS и минеральной ваты, Используется в качестве материала для штукатурки поверхностей.

Теплозвукоизоляционные материалы

103025

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ExperTherm TR 11

ЦВЕТ: Серый

25

±%2 KG



Теплозвукоизоляционные материалы

103025

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ПОВЕРХНОСТЬ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

- Температура окружающей среды должна быть в пределах от +5°C до +30°C.
- Следует избегать применения во влажных, дождливых, ветренных и высокотемпературных погодных условиях.
- Не следует наносить на замерзшие, тающие поверхности или на местах, где существует риск дождя или мороза в течение 24 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Необходимо следить за тем, чтобы укладываемые теплоизоляционные плиты были хорошо приклеены к поверхности.
- Если между плитами есть большие зазоры, их следует заполнить тем же утепляющим материалом или полиуретановой пеной.

ПОДГОТОВКА СМЕСИ

- В 25-килограммовый ExperTherm TR 11 добавляют 5,75-6,25 л чистой воды, которую переливают в чистую емкость, и перемешивают низкоскоростным миксером до получения однородной смеси без комков.
- Приготовленная смесь выдерживается 5-10 минут в зависимости от погодных условий; перемешивают 1-2 минуты и готовят к применению.

ПОДРОБНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Первый слой замешанного материала наносится на поверхность с помощью стального шпателя.
- Толщина нанесения составляет в среднем 2 мм в один слой.
- Пока первый слой штукатурки еще влажный, армирующая сетка «ExperBrace RM 20» натягивается и прижимается сверху вниз по всей поверхности и заделывается в штукатурку. Во избежание образования трещин армирующую сетку следует укладывать внахлест на 10 см в местах стыков.
- Армирующая сетка должна быть повернута не менее чем на 20 см на балках, оконных и дверных коробках.
- На углах следует использовать угловые профили с сеткой.
- Нанесение второго слоя штукатурки следует начинать через 3-4 часа после нанесения первого слоя.
- Второй слой наносится таким же образом стальным шпателем толщиной в среднем 2 мм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Следует избегать применения во влажных, дождливых, ветренных и высокотемпературных погодных условиях.
- Не следует наносить на замерзшие, тающие поверхности или на местах, где существует риск дождя или мороза в течение 24 часов.
- Не следует наносить на деформационные швы; для этих разделов следует использовать деформационные профили.

РАСХОД

- 4,00-6,00 кг/м²

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

- Оборудование следует промыть чистой водой сразу после использования. Затвердевший материал можно удалить только механическим путем.

СКЛАДИРОВАНИЕ И СРОК ХРАНЕНИЯ

- Его следует хранить в не вскрытой оригинальной упаковке, в закрытом, защищенном от влаги, сухом помещении, защищенном от мороза. Продукты не должны подвергаться чрезмерной нагрузке, которая может повредить их упаковку.
- При надлежащих условиях складирования срок хранения составляет 12 месяцев с даты изготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- При эксплуатации и хранении следует использовать рабочую одежду, защитные перчатки и маски в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности. Следует избегать контакта с глазами, ртом и кожей, при контакте следует промыть соответствующий участок обильным количеством воды.
- В более опасных ситуациях или при проглатывании продукта следует немедленно обратиться к медицинскому специалисту. Продукты питания и напитки нельзя вносить в зоны применения смеси. Храните вне досягаемости от детей. Для получения подробной информации следует обращаться к техническому паспорту безопасности (SDS).

ExperTherm TR 11

ЦВЕТ: Серый

25

±%2 KG



Теплозвукоизоляц-
ионные материалы

103025

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

• Акционерное Общество «Гювен Маденджилик Иншаат Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети» несет ответственность только за качество продукции марки «EXPERAS». Все представленные данные созданы в результате практических и научных исследований. Производитель не несет ответственности, за исключением случаев использования правильных продуктов в соответствующих местах и условиях.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

• Информация и рекомендации по применению продукции торговой марки «EXPERAS» представлены добросовестно в соответствии с техническими знаниями и опытом, при условии, что они хранятся и обслуживаются в нормальных условиях и в соответствии с рекомендациями. Наряду с продуктами, области применения и поверхности могут иметь много различий. Необходимо убедиться, что подходящие продукты под торговой маркой EXPERAS применяются для соответствующих поверхностей и надлежащих условиях. Кроме того, необходимо строго соблюдать всю информацию и инструкции, касающиеся коммерческих факторов и технического соответствия. Изготовитель не несет ответственности за любые повреждения или проблемы, которые могут возникнуть в результате несоблюдения этих требований. Разработчик/пользователь несет ответственность за соответствующие проверки для обеспечения этих деталей. При необходимости характеристики продуктов торговой марки «EXPERAS» могут быть изменены. Кроме того необходимо соблюдать права собственности третьих лиц. При подтверждении заказа все технические условия в части продажи и транспортировки являются обязательными.

ИСХОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

• TS EN 13687

