

ExperTile BA 10

25

±%2 KG



ملاط لاصق السيراميك

C1T

105325

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.



سهل الاستخدام



لا يسبب ترهل

أساسها أسمنتي، خليط لاصق للسيراميك (C1T)

وصف المنتج
أساسه أسمنتي مكون من مركب واحد وخليط لاصق للسيراميك مع انزلاق مخفض.

المواصفات الفنية

مسحوق أسمنت مضاف إليه البوليمر	التركيب الكيميائي
~ 1.50 كجم / لتر	كتافة المسحوق
6.00-5.50 لتر ماء / 25 كجم مسحوق	نسبة خلط الماء
≤ 0.5 نيوتن / مم ²	قدرة التصاق الشد الأولية
≤ 0.5 نيوتن / مم ²	قدرة التصاق الشد بعد الغمر في الماء
≤ 0.5 نيوتن / مم ²	قدرة التصاق الشد بعد التعرض الحراري
≤ 0.5 نيوتن / مم ²	قدرة التصاق الشد بعد دورات التجميد- الذوبان
≤ 0.5 نيوتن / مم ²	قدرة التصاق الشد بعد وقت الفتح الممتد (بعد 20 دقيقة)
≤ 0.5 مم	الانزلاق
2.5-2 ساعة	عمر الوعاء
20 دقيقة كحد أقصى.	مدة العمل
24 ساعة	وقت أمكانية المشي عليه
(20-) درجة مئوية إلى (+70+) درجة مئوية	درجة حرارة الخدمة

* تم حساب جميع القيم الفنية عند +23 درجة مئوية و 50٪ رطوبة نسبية. التغييرات في درجة الحرارة والرطوبة تغير القيم الفنية.

المزايا

- سهل التطبيق.
- اقتصادي.
- لا تت Dell في التطبيقات الرئيسية.

نطاق التطبيق

- داخلية وخارجية ،
- في التطبيقات الأفقية والعمودية ،
- على الأسطح المعدنية ،

يتم استخدامه كملاط لاصق في تطبيقات بلاط الأرضيات والجران الصغيرة والمتوسطة الحجم (بحد أقصى 33x33 سم) بمعدل امتصاص للماء يزيد عن 3٪.

اللون

- رمادي ، أبيض

خيارات التغليف

- 25 كجم / كيس كرفت

ExperTile BA 10

25
±%2 KG



ملاط لصق السيراميك

C1T
105325

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

- ظروف السطح والتطبيق
 - يجب معالجة سطح التطبيق.
 - يجب أن تكون درجة الحرارة المحيطة بين +5 درجة مئوية و +35 درجة مئوية.
 - يجب تجنب استخدامه في الظروف الجوية الرطبة والمطررة ودرجات الحرارة المرتفعة.
 - لا ينبغي استخدامه على الأسطح المتجمدة أو الذائبة أو التي يوجد بها خطر هطول الأمطار أو الصقيع خلال 24 ساعة.

تحضير السطح

- يجب أن يكون سطح التطبيق نظيفاً ورطباً وناعماً وصلباً. يجب تنظيف السطح من الغبار والأوساخ والطلاء والزيوت والجزيئات الحرة.
- إذا كان هناك أي ضرر على السطح سيؤثر على التطبيق ، فيجب إصلاحه باستخدام ملاط الإصلاح ExperRepair المناسب قبل 24 ساعة من التطبيق.
- إذا كان سطح التطبيق جافاً ، فيجب ترطيبه وإيقانه رطباً. إذا كان السطح شديد الامتصاص للماء ، يجب أن يتم التطبيق بعد تحضير السطح.

تحضير الخليط

- يُسكب 6.00-5.50 لترًا من الماء النظيف في وعاء نظيف. بعد ذلك ، يجب إضافة ExperTile BA 10 ببطء إلى الحاوية المملوئة بالماء وخلطها بخلاط منخفض السرعة حتى يتم الحصول على خليط متجانس وخالي من الكتل.
- يرتاح الخليط المحضر لمدة 5-10 دقائق ؛ يتم خلطه مرة أخرى لمدة 1-2 دقيقة ويكون جاهزاً للاستخدام.

تفاصيل التطبيق

- يتم وضع الخليط المحضر على السطح كطبقة تلامس ثم يتم تحزير المنتج باستخدام مجرفة مسننة يتم اختيارها وفقاً لحجم البلاط.
- يجب أن يلمس الخليط اللاصق 80٪ على الأقل من الجانب الخلفي لل بلاط.
- من أجل ضمان التصاق جيد ، يجب طرد الهواء باستخدام القوة بمساعدة مطرقة ماطية.
- يجب استهلاك الخليط في الحاوية خلال 2.5-2 ساعة.

التحذيرات

- لا ينبغي تطبيقه في الظروف الجوية التي تقل عن +5 درجة مئوية ، فوق +30 درجة مئوية ، في الطقس الممطر و / أو العاصف.
- يجب تجنب الاستخدام في المناطق المتجمدة حيث يوجد خطر التجمد في غضون 24 ساعة ، في ظروف قد تمنع التطبيق أو تتلف السطح بعد التطبيق.
- يجب الانتهاء إلى كمية ونوعية المياه المضافة إلى الخليط الخرساني .
- لا يمكن استخدامه على الألواح الجصية ، والأسطح الخشبية والمعدنية ، والأرضيات المعرضة لحركة المرور الكثيفة ، وأنظمة التدفئة الجاهزة وتحت الأرضية ، وحمامات السباحة.

الأستهلاك

- 6.00-4.00 كجم / 2²

تنظيف المعدات

- يجب تنظيف المعدات بالمذيب مباشرة بعد الاستخدام. لا يمكن إزالة المواد المعالجة إلا بالوسائل الميكانيكية.

ExperTile BA 10

25

±%2 KG



ملاط لصق السيراميك

C1T
105325

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.



المعايير المرجعية
TS EN 12004 / C1T



- يجب تخزينه في عبوته الأصلية غير المفتوحة في بيئة جافة مغلقة وخلية من الرطوبة ومحمية من الصقيع. لا ينبغي تحمل المنتجات بشكل زائد بطريقة قد تؤدي إلى إتلاف عبواتها.
- مدة الصلاحية في ظل ظروف التخزين المناسبة هي 12 شهراً من تاريخ التصنيع.

الأحتياطات أمنية

نظراً لأنه يحتوي على مذيب ، فلا ينبغي استخدامه في مناطق مغلقة أو يجب أن تكون البيئة جيدة التهوية. كما أنها قابلة للاشتعال لذلك يجب أبعاد اللهب والسجائر عند التطبيق ، يجب استخدام ملابس العمل والقفازات والأقنعة الواقية وفقاً لقواعد صحة العمل والعامل. يجب تجنب ملامسة العين والفم والجلد ، ويجب غسل منطقة التلامس بكبيرة كبيرة من الماء. وفي المواقف الأكثر خطورة أي إذا تم ابتلاع المنتج ، يجب استشارة طبيب أخصائي على الفور. لا ينبغي إحضار المواد الغذائية والمشروبات إلى مناطق التطبيق. يجب أن يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. للحصول على معلومات مفصلة ، يجب الرجوع إلى بيانات السلامة .(SDS)

المسؤولية

Güven Madencilik Inş. San. ve Tic. A.Ş. إنها مسؤولة فقط عن جودة المنتجات التي تحمل علامة EXPERAS. تم إنشاء جميع البيانات المقدمة نتيجة دراسات عملية وعلمية. لا يمكن تحمل الشركة المصنعة المسئولية باستثناء استخدام المنتجات المناسبة في المناطق والظروف المناسبة.

الملاحظات القانونية

يتم تقديم المعلومات وتحصيات الاستخدام المتعلقة بالمنتجات التي تحمل علامة EXPERAS بحسن نية في اتجاه المعرفة والخبرة الفنية ، بشرط تخزينها والتدخل فيها وفقاً للتوصيات في ظل الظروف العادية. إلى جانب المنتجات ، يمكن أن تختلف مناطق الاستخدام وأسطح كثيرة. من الضروري التأكد من تطبيق المنتجات الصحيحة ذات العلامات التجارية EXPERAS على الأرضية والشروط المناسبة. بالإضافة إلى ذلك ، يجب اتباع جميع المعلومات والتعليمات المقدمة بشأن العوامل التجارية والامتثال الفني بدقة. لا يمكن تحمل الشركة المصنعة المسئولية عن أي ضرر أو مشكلة قد تحدث إذا لم يتم الامتثال لها. المنفذ / المستخدم مسؤول عن إجراء الفحوصات ذات الصلة لضمان هذه التفاصيل. يمكن تغيير مواصفات المنتجات التي تحمل علامة EXPERAS عند الضرورة. يجب احترام حقوق ملكية الأطراف الثالثة. عند تأكيد الطلب ، تكون جميع الشروط الفنية المتعلقة بالمبيعات والنقل ضرورية.

