

ExperTile RS 13

25

±%2 KG



تركيب مأخذ
بشكل سريع



قوة التصاق عالية

خليط أسمنتي لاصق ، سريع الإعداد ، عالي الأداء للصق
السيراميك (C2FT)

وصف المنتج

مكون من عنصر واحد مضاف إليه البوليمر سريع الإعداد وعالي الأداء ذو ثبات عالي
بالإضافة إلى أن أنزلاقه منخفض.

المواصفات الفنية

التركيب الكيميائي	مسحوق ذو أساس أسمنتي يحتوي على بوليمرات ومواد مضافة لتحسين الأداء
كثافة المسحوق	~ 1.50 جم / سم ³ (0.1 ±)
نسبة خلط الماء	5.75-5.25 لتر ماء / 25 كجم مسحوق
قوة التصاق الشد المبكر (بعد 6 ساعات)	≤ 0.5 نيوتن / مم ²
قوة التصاق الشد بعد الغمر في الماء	≤ 1 نيوتن / مم ²
قوة التصاق الشد بعد التعرض الحراري	≤ 1 نيوتن / مم ²
قوة التصاق الشد بعد دورات التجميد-الذوبان	≤ 1 نيوتن / مم ²
قوة التصاق الشد بعد وقت الفتح الممتد (بعد 30 دقيقة)	≤ 1 نيوتن / مم ²
وقت قوة التصاق الشد (بعد 10 دقائق)	≤ 0.5 نيوتن / مم ²
قوة التصاق الشد	≤ 1 نيوتن / مم ²
الانزلاق	≥ 0.5 مم
عمر الوعاء	20 دقيقة
وقت إمكانية المشي عليه	6 ساعات
درجة حرارة الخدمة	(20 -) درجة مئوية إلى (70+) درجة مئوية

* تم حساب جميع القيم الفنية عند + 23 درجة مئوية و 50٪ رطوبة نسبية. التغييرات في درجة الحرارة والرطوبة تغير القيم الفنية.

المزايا

- يأخذ قوامه سريعاً. بعد 3-4 ساعات يمكن البدء في تطبيقه ويمكن السير عليه بعد 6 ساعات.
- لديه قوة التصاق عالية.
- يوفر استقراراً عالياً ؛ لا يتدلى على الأسطح العمودية.
- إنه مقاوم للماء والصقيع والصدمات الحرارية.

نطاق التطبيق

- داخلية وخارجية،
- في المناطق التي سيتم فتحها للاستخدام خلال يوم واحد ،
- في التطبيقات الأفقية والعمودية ،
- على الأسطح المعدنية ،
- في الأماكن المعرضة لحركة المشاة الكثيفة مثل المباني التعليمية والمستشفيات وأماكن العمل ومراكز التسوق ،
- في تطبيقات الطلاء التي يتم إجراؤها على أنظمة التدفئة تحت الأرضية ،
- يستخدم كخليط لاصق في تطبيق مواد الطلاء مثل السيراميك والجرانيت والرخام والحجر الطبيعي والفسيفساء والطوب الخزفي .

ملاط لصق السيراميك

C2FT
105625

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ExperTile RS 13

25

±%2 KG



ملاط لصق السيراميك

C2FT
105625

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

اللون

- رمادي

خيارات التغليف

- 25 كجم / كيس كرفت

ظروف السطح والتطبيق

- يجب معالجة سطح التطبيق.
- يجب أن تكون درجة الحرارة المحيطة بين +5 درجة مئوية و +35 درجة مئوية
- يجب تجنب استخدامه في الظروف الجوية الرطبة والممطرة ودرجات الحرارة المرتفعة.
- لا ينبغي استخدامه على الأسطح المتجمدة أو الذائبة أو التي يوجد بها خطر هطول الأمطار أو الصقيع خلال 24 ساعة.

تحضير السطح

- يجب أن يكون سطح التطبيق نظيفًا ورطبًا وناعمًا وصلبًا. يجب تنظيف السطح من الغبار والأوساخ والطلاء والزيوت والجزئيات الحرة.
- إذا كان هناك أي ضرر على السطح سيؤثر على التطبيق ، فيجب إصلاحه باستخدام ملاط الإصلاح ExperRepair المناسب قبل 24 ساعة من التطبيق.
- إذا كان سطح التطبيق جافًا ، فيجب ترطيبه وإبقائه رطبًا. إذا كان السطح شديد الامتصاص للماء ، يجب أن يتم التطبيق بعد تحضير السطح.

تحضير الخليط

- يُسكب 5.25-5.75 لترًا من الماء النظيف في وعاء نظيف. بعد ذلك ، يجب إضافة ExperTile RS 13 ببطء إلى الحاوية المملوءة بالماء وخلطها بخلط منخفض السرعة حتى يتم الحصول على خليط متجانس وخالي من الكتل.
- يرتاح الخليط المحضر لمدة 2-3 دقائق ؛ يتم خلطه مرة أخرى لمدة 1-2 دقيقة ويكون جاهزًا للاستخدام.

تفاصيل التطبيق

- يتم وضع الخليط المحضر على السطح كطبقة تلامس ثم يتم تعزيز المنتج باستخدام مجرفة مسننة يتم اختيارها وفقًا لحجم البلاط.
- يجب أن تلمس الخليط اللاصق 80٪ على الأقل من الجانب الخلفي للبلاط .
- إذا لزم الأمر ، يجب تفضيل طريقة الربط على الوجهين عن طريق تطبيق خليط لاصق على كل من الجزء الخلفي من السيراميك وعلى السطح. في هذه الطريقة ، يجب أن يتم التطبيق بحيث يكون اتجاه تمشيط السطحين اللذين يتم تطبيق الهاون عليهما عموديًا على بعضهما البعض.
- من أجل ضمان التصاق جيد ، يجب طرد الهواء باستخدام القوة بمساعدة مطرقة مطاطية.

التحذيرات

- لا ينبغي تطبيقه في الظروف الجوية التي تقل عن +5 درجة مئوية ، فوق +30 درجة مئوية ، في الطقس الممطر و / أو العاصف.
- يجب تجنب الاستخدام في المناطق المتجمدة حيث يوجد خطر التجمد في غضون 24 ساعة ، في ظروف قد تمنع التطبيق أو تلف السطح بعد التطبيق.
- يجب الانتباه إلى كمية ونوعية المياه المضافة إلى الخليط الخرساني.
- لا يمكن استخدامه على الألواح الجصية ، والأسطح الخشبية والمعدنية ، والأرضيات المعرضة لحركة المرور الكثيفة ، وأنظمة التدفئة الجاهزة وتحت الأرضية ، وحمامات السباحة.
- يجب استهلاك الخليط في الحاوية في غضون 25-30 دقيقة.

ExperTile RS 13

25

±%2 KG



ملاط لصق السيراميك

**C2FT
105625**

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

الاستهلاك• 4.00-6.00 كجم / م²**تنظيف المعدات**

• يجب تنظيف المعدات بالمذيب مباشرة بعد الاستخدام. لا يمكن إزالة المواد المعالجة إلا بالوسائل الميكانيكية.

التخزين ومدة الصلاحية

- يجب تخزينه في عبوته الأصلية غير المفتوحة ، في بيئة جافة مغلقة وخالية من الرطوبة ومحمية من الصقيع. لا ينبغي تحميل المنتجات بشكل زائد بطريقة قد تؤدي إلى إتلاف عبواتها.
- مدة الصلاحية في ظل ظروف التخزين المناسبة هي 6 أشهر من تاريخ التصنيع.

الاحتياطات الأمنية

نظرًا لأنه يحتوي على مذيب ، فلا ينبغي استخدامه في مناطق مغلقة أو يجب أن تكون البيئة جيدة التهوية. كما أنها قابلة للاشتعال لذلك يجب أبعاد اللهب و السجائر عند التطبيق ، يجب استخدام ملابس العمل والقفازات والأقنعة الواقية وفقًا لقواعد صحة العمل والعامل. يجب تجنب ملامسة العين والقم والجلد ، ويجب غسل منطقة التلامس بكمية كبيرة من الماء. وفي المواقع الأكثر خطورة أي إذا تم ابتلاع المنتج ، يجب استشارة طبيب أخصائي على الفور. لا ينبغي إحضار المواد الغذائية والمشروبات إلى مناطق التطبيق. يجب أن يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال. للحصول على معلومات مفصلة ، يجب الرجوع إلى بيانات السلامة (SDS).

المسؤولية

Güven Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş. إنها مسؤولة فقط عن جودة المنتجات التي تحمل علامة EXPERAS. تم إنشاء جميع البيانات المقدمة نتيجة دراسات عملية وعلمية. لا يمكن تحميل الشركة المصنعة المسؤولية باستثناء استخدام المنتجات المناسبة في المناطق والظروف المناسبة.

الملاحظات القانونية

يتم تقديم المعلومات وتوصيات الاستخدام المتعلقة بالمنتجات التي تحمل علامة EXPERAS بحسن نية في اتجاه المعرفة والخبرة الفنية ، بشرط تخزينها والتدخل فيها وفقًا للتوصيات في ظل الظروف العادية. إلى جانب المنتجات ، يمكن أن تختلف مناطق الاستخدام والأسطح كثيرًا. من الضروري التأكد من تطبيق المنتجات الصحيحة ذات العلامات التجارية EXPERAS على الأرضية والشروط المناسبة. بالإضافة إلى ذلك ، يجب اتباع جميع المعلومات والتعليمات المقدمة بشأن العوامل التجارية والامتثال الفني بدقة. لا يمكن تحميل الشركة المصنعة المسؤولية عن أي ضرر أو مشكلة قد تحدث إذا لم يتم الامتثال لها. المنفذ / المستخدم مسؤول عن إجراء الفحوصات ذات الصلة لضمان هذه التفاصيل. يمكن تغيير مواصفات المنتجات التي تحمل علامة EXPERAS عند الضرورة. يجب احترام حقوق ملكية الأطراف الثالثة. عند تأكيد الطلب ، تكون جميع الشروط الفنية المتعلقة بالمبيعات والنقل ضرورية.

المعايير المرجعية

TS EN 12004 / C2FT

