

ExperTile RS 13

ЦВЕТ: Серый

25

±%2 KG



Керамические
клеевые растворы

C2FT
105625

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩИЙСЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ КЛЕЕВОЙ РАСТВОР НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК (C2FT)

Цементный, однокомпонентный, полимерный, быстросхватывающийся, высокоэффективный и высокостабильный клеевой раствор с пониженным скольжением для керамических плиток.



БЫСТРО
СХВАТЫВАЕТСЯ



ВЫСОКАЯ
ПРОЧНОСТЬ
СХВАТЫВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая структура	Порошок на основе цемента, содержащий полимеры и добавки, улучшающие характеристики
Плотность порошка	~1,50 г/см ³ (±0,1)
Соотношение смешивания воды	5,25-5,75 л воды / 25 кг порошка
Адгезионная прочность на разрыв (через 6 часов)	≥0,5 Н/мм ²
Прочность сцепления на растяжение	≥1 Н/мм ²
Адгезионная прочность при растяжении после погружения в воду	≥1 Н/мм ²
Адгезионная прочность на растяжение после теплового старения	≥1 Н/мм ²
Адгезионная прочность при растяжении после циклов замораживания-оттаивания	≥1 Н/мм ²
Адгезионная прочность на растяжение в открытом состоянии (через 10 минут)	≥1 Н/мм ²
Скользкий	≤0,5 мм
Срок хранения в таре	Максимум 20 минут
Срок застывания, после которого по нему можно ходить	6 часов
Расход	4,00-6,00 кг/м ²

* Все технические значения рассчитаны при +23°C и относительной влажности 50%.
Изменения температуры и влажности изменяют технические параметры.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Он быстро застывает. Через 3-4 часа можно начинать к заделке швов и зазоров. Через 6 часов по нему можно ходить.
- Обладает высокой способностью склеивания.
- Обеспечивает высокую стабильность; не провисает и не трескается.
- Он устойчив к воздействию воды, мороза и напряжений, вызванных тепловыми ударами.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Внутренние и внешние помещения.
- В местах, которые должны быть открыты для использования в течение одного дня,
- Подходит для горизонтального и вертикального применения.
- На минеральные поверхности,
- В местах с интенсивным пешеходным движением, таких как учебные здания, больницы, предприятия, торговые центры,
- При нанесении покрытий на системы напольного отопления,

Используется в качестве клеевого раствора при нанесении облицовочных материалов, таких как керамика среднего и крупного размера, гранит, мрамор, натуральный камень, мозаика, декоративный кирпич.

ExperTile RS 13

ЦВЕТ: Серый

25

±%2 KG



Керамические
клеевые растворы

C2FT
105625

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ПОВЕРХНОСТЬ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

- Поверхность нанесения должна быть отверждена.
- Температура окружающей среды должна быть в пределах от +5°C до +35°C.
- Следует избегать применения во влажных, дождливых и высокотемпературных погодных условиях.
- Не следует наносить на замерзшие, тающие поверхности или на местах, где существует риск дождя или мороза в течение 24 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Поверхность нанесения должна быть чистой, влажной, гладкой и твердой. С поверхности необходимо очистить пыль, грязь, краску, масло и свободные частицы.
- Если на поверхности есть какие-либо повреждения, которые повлияют на нанесение, их необходимо отремонтировать с помощью соответствующего ремонтного раствора «ExperRepair» за 24 часа до нанесения.
- Если поверхность нанесения будет сухой необходимо увлажнить и содержать во влажном состоянии. Если поверхность сильно впитывает воду, нанесение следует производить после грунтования поверхности.

ПОДГОТОВКА СМЕСИ

- В чистую емкость наливают 5,25-5,75 литров чистой воды. Затем в емкость, наполненную водой, медленно добавить ExperTile RS 13 и перемешать низкоскоростным миксером до получения однородной смеси без комков.
- Приготовленная смесь выдерживается 2-3 минут, затем снова перемешивая в течение 1-2 минут готовят к применению.

ПОДРОБНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Приготовленный раствор наносится на поверхность в качестве контактного слоя, а затем зубчатым шпателем, подобранным по размеру плитки, производится надрез изделия.
- Клейкий раствор должен касаться не менее 80% обратной стороны плитки.
- При необходимости следует отдать предпочтение двустороннему методу склеивания, нанося клеевой раствор как, на обратную сторону керамики, так и на поверхность. В этом методе нанесение должно производиться таким образом, чтобы направление прочесывания двух поверхностей, на которые наносится раствор, было перпендикулярно друг другу.
- Для обеспечения хорошей адгезии воздух следует выгнать, применяя усилие с помощью резинового молотка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не применять при погодных условиях ниже +5°C, выше +30°C, в дождливую и/или ветреную погоду.
- Следует избегать использования в замороженных местах, где существует риск замерзания в течение 24 часов, в условиях, которые могут помешать нанесению или повредить поверхность после нанесения.
- Следует обратить внимание на количество и качество добавляемой в раствор воды.
- Его нельзя использовать на гипсовых панелях, деревянных и металлических поверхностях, полах с интенсивным движением, сборных и теплых полах, бассейнах.
- Смесь в емкости следует израсходовать в течение 25-30 часов.

РАСХОД

- 4,00-6,00 кг/м²

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

- Оборудование следует очищать растворителем сразу после использования. Затвердевший материал можно удалить только механическим путем.

СКЛАДИРОВАНИЕ И СРОК ХРАНЕНИЯ

- Его следует хранить в не вскрытой оригинальной упаковке, в закрытом, защищенном от влаги, сухом помещении, защищенном от мороза. Продукты не должны подвергаться чрезмерной нагрузке, которая может повредить их упаковку.
- При надлежащих условиях складирования срок хранения составляет 6 месяцев с даты изготовления.

ExperTile RS 13

ЦВЕТ: Серый

25

±%2 KG



Керамические
клеевые растворы

**C2FT
105625**

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- При эксплуатации и хранении следует использовать рабочую одежду, защитные перчатки и маски в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности. Следует избегать контакта с глазами, ртом и кожей, при контакте следует промыть соответствующий участок обильным количеством воды.
- В более опасных ситуациях или при проглатывании продукта следует немедленно обратиться к медицинскому специалисту. Продукты питания и напитки нельзя вносить в зоны применения смеси. Храните вне досягаемости от детей. Для получения подробной информации следует обращаться к техническому паспорту безопасности (SDS).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- Акционерное Общество «Гювен Маденджилик Иншаат Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети» несет ответственность только за качество продукции марки «EXPERAS». Все представленные данные созданы в результате практических и научных исследований. Производитель не несет ответственности, за исключением случаев использования правильных продуктов в соответствующих местах и условиях.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- Информация и рекомендации по применению продукции торговой марки «EXPERAS» представлены добросовестно в соответствии с техническими знаниями и опытом, при условии, что они хранятся и обслуживаются в нормальных условиях и в соответствии с рекомендациями. Наряду с продуктами, области применения и поверхности могут иметь много различий. Необходимо убедиться, что подходящие продукты под торговой маркой EXPERAS применяются для соответствующих поверхностей и надлежащих условиях. Кроме того, необходимо строго соблюдать всю информацию и инструкции, касающиеся коммерческих факторов и технического соответствия. Изготовитель не несет ответственности за любые повреждения или проблемы, которые могут возникнуть в результате несоблюдения этих требований. Разработчик/пользователь несет ответственность за соответствующие проверки для обеспечения этих деталей. При необходимости характеристики продуктов торговой марки «EXPERAS» могут быть изменены. Кроме того необходимо соблюдать права собственности третьих лиц. При подтверждении заказа все технические условия в части продажи и транспортировки являются обязательными.

ИСХОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

- TS EN 12004/Класс C2FT

