

ExperWall MH 40

اللون: بلاط، أنثراسايت

25
±%2 KG



مونة لاصقة لسقف القرميد معدلة بالبوليمر أساسها الأسمنت

مونة أسمنتية عالية الأداء لتركيب قرميد الأسقف



سهل التطبيق



مقاوم للظروف
المناخية



يوفر التصاقاً
عالياً

المواصفات الفنية

التركيب الكيميائي	مسحوق أساسه الأسمنت، مضاف إليه البوليمر
كثافة المسحوق	1.50 غ/سم ³ (±0.1)
نسبة الخليط	4,50 - 5,00 لتر ماء / 25 كغ مسحوق
فترة الجفاف	1-2 ساعة
قوة الضغط	M10؛ 5 نيوتن/مم ² (EN 1015-11)
قوة الرابطة	0.2 ≤ نيوتن/مم ²
امتصاص الماء الشعيري	0.45 كغ/م ²
نفذية بخار الماء	25 ≥ (EN 1015-19)
محتوى الكلوريد	0,10% ≥
وزن حجم وحدة الملاط المتحجر والمجوف	1.500 (200±) (EN 1015-10)
التوصيل الحراري	0.47 واط/م ك (EN 1745)
درجة الحرارة للخدمة	(20-) درجة مئوية - (70+) درجة مئوية

* تم حساب جميع القيم الفنية عند +23 درجة مئوية ورطوبة نسبية 50% ،
وتغير التعبيرات في درجة الحرارة والرطوبة القيم الفنية.

وصف المنتج

حشوة تثبيت لحواف السقف بأساس اسمنتي عالي الأداء.

المزايا

- سهل الاستخدام ويوفر الوقت والجهد.
- يوفر وقت تشغيل طويل.
- لديه قوة التصاق عالية.
- يوفر التصاقاً قوياً بين عناصر الشبكة.
- مقاوم للصدمات الحرارية والماء والصقيع.

أماكن الاستخدام

- يُستخدم لتثبيت قضبان لحواف السقف في الداخل والخارج.

ظروف السطح والاستخدام

- يجب أن تتراوح درجة الحرارة المحيطة بين +5 مئوية و +35 مئوية.
- يجب التأكد من عدم وجود ظروف مثل الصقيع وهطول الأمطار والرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة.

تحضير السطح

- يجب تنظيف سطح العناصر الشبكية المراد تطبيقها من الغبار والأوساخ والطلاء والزيوت والمواد المماثلة التي من شأنها أن تقلل من الالتصاق.
- يجب عدم إضافة أي مواد غريبة إلى المادة المحضرة.

تحضير الخليط

- باستخدام المقياس، يتم سكب 4.50-5.00 لترًا من الماء النظيف في وعاء الخلط النظيف.
- يُضاف ExperWall MH 40 ببطء إلى الوعاء المملوء بالماء ويُحرك بخلاط منخفض السرعة حتى يتم الحصول على خليط متجانس وخالي من التكتلات.
- يُصبح الخليط جاهزاً للاستخدام من خلال إراحة الخليط لمدة 4-5 دقائق تقريباً ثم يُحرك مرة أخرى لمدة 1-2 دقيقة.

ملاط التلييس والبناء

104925

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ExperWall MH 40

اللون: بلاط، أنثراسايت

25
±%2 KG



تفاصيل الاستخدام

- يتم لصق حواف السقف معاً باستخدام ExperWall MH 40 عند وضعها على عارضة السقف.
- ضعه على نقاط وصلات السقف بحيث لا توجد أي فراغات.
- بعد ساعة واحدة تقريباً، أكمل التصحيح باستخدام إسفنج رطبة.

تحذيرات

- لا تستخدمه في الظروف الجوية التي تقل فيها درجة الحرارة عن +5 درجة مئوية، أو أعلى من +35 درجة مئوية، أو في الطقس الممطر و/أو العاصف.
- يجب تجنب الاستخدام في المناطق المتجمدة أو المناطق المعرضة لخطر التجمد خلال 24 ساعة، أو في الظروف التي قد تمنع الاستخدام أو تتلف السطح بعد الاستخدام.

الاستهلاك

- متوسط 0.5 - 0.7 كغ/سقف

التخزين ومدة الصلاحية

- يجب تخزينها في عبواتها الأصلية غير المفتوحة، في بيئة مغلقة وخالية من الرطوبة وجافة ومحمية من الصقيع. ويجب عدم الإفراط في تحميل المنتجات بطريقة تؤدي إلى تلف عبواتها.
- مدة الصلاحية في ظروف التخزين المناسبة هي 12 شهراً من تاريخ التصنيع.

الاستخدام والتخزين، يجب استخدام ملابس العمل والقفازات الواقية والقناع الواقي وفقاً لقواعد الصحة المهنية والعمالية. ويجب تجنب ملامسة العينين والفم والجلد ويجب غسل المنطقة الملامسة بوفرة من الماء.

في الحالات الأكثر خطورة أو في حالة ابتلاع المنتج، يجب استشارة طبيب مختص على الفور. يجب عدم إدخال الأطعمة والمشروبات إلى مناطق الاستخدام. ويُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. للحصول على معلومات مفصلة، يجب الرجوع إلى صحيفة بيانات السلامة (SDS).

المسؤولية

إن شركة شركة غوفين للتعيين والإنشاءات والصناعة والتجارة المساهمة مسؤولة فقط عن جودة المنتجات التي تحمل العلامة التجارية "EXPERAS" التجارية. وتعتبر جميع البيانات المقدمة هي نتيجة دراسات عملية وعلمية. ولا يمكن اعتبار الشركة المصنعة مسؤولة إلا عن استخدام المنتجات المناسبة في المناطق والظروف المناسبة.

الملاحظات القانونية

يتم توفير المعلومات والتوصيات الخاصة باستخدام المنتجات التي تحمل العلامة التجارية "EXPERAS" بحسن نية وفقاً للمعرفة والخبرة الفنية، شريطة أن تتم صيانتها ومعالجتها في الظروف العادية وفقاً للتوصيات. قد تظهر اختلافات كثيرة في مناطق الاستخدام والأسطح مع المنتجات. من الضروري التأكد من استخدام منتجات العلامة التجارية EXPERAS الصحيحة على الأسطح والظروف المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، يجب اتباع جميع المعلومات والتعليمات المقدمة بشأن العوامل التجارية والمطابقة الفنية بدقة. لا يمكن تحميل الشركة المصنعة المسؤولية عن أي أضرار أو مشاكل قد تحدث في حالة عدم الالتزام بها. يلتزم القائم بالتطبيق/المستخدم بإجراء الفحوصات ذات الصلة لضمان هذه التفاصيل. يمكن تغيير مواصفات المنتجات التي تحمل العلامة التجارية EXPERAS عند الضرورة. يجب مراعاة حقوق الملكية للأطراف الثالثة. وعندما يتم تأكيد الطلب، تكون جميع الشروط الفنية الحالية ضرورية للبيع والنقل.

ملاط التلييس والبناء

104925

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

المقر الرئيسي
Ege Perla B Kule Kat: 23 No: 231/232
Konak - İzmir / Türkiye
T: +90 (232) 422 03 93
المصنع
Salihli OSB 302 Caddesi No: 2
Salihli - Manisa / Türkiye
T: +90 (276) 234 00 15

مكتب المبيعات في هولندا
EXPERAS B.V.
Gouke Boelensstraat 120 9203 RS Drachten
المكتب في المملكة المتحدة
Okka Global LTD, 62 Malvern House,
2 Palmer Road, SW11 4GJ, London / England
T: +44 (7880) 802 123

www.experas.com
info@experas.com
experas
@experas
experas
experasc



صُنِعَ في تركيا

