

ExperWall MH 40

FARBE: Fliese, Anthrazit

25
±%2 KG



Putz- und Mauermörtel

104925

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ZEMENTBASIERT, POLYMERZUSATZ, FIRSTKLEBERMÖRTEL

Hochleistungsmörtel auf Zementbasis für die Montage von Firstziegeln.

- EINFACH ANZUWENDEN
- BESTÄNDIG GEGEN WITTERUNGS-BEDINGUNGEN
- BIETET HOHE HAFTUNG

TECHNISCHE DATEN

Chemische Struktur	Zementbasiertes, polymermodifiziertes Pulver
Pulverdichte	1,50 g/cm ³ (± 0,1)
Mischungsverhältnis	4,50-5,00 lt wasser / 25 kg pulver
Topfzeit	1-2 stunden
Druckfestigkeit	M10; ≥10 N/mm ² (EN 1015-11)
Bindungsfestigkeit	≥0,2 N/mm ²
Kapillare Wasseraufnahme	0,45 kg/m ²
Wasserdampfdurchlässigkeit	≤25 (EN 1015-19)
Chloridgehalt	≤0,10%
Volumengewicht der Hohleinheit des gehärteten Mörtels	1,500 (±200) (EN 1015-10)
Wärmeleitfähigkeit	≤0,47 W/mK (EN 1745)
Betriebstemperatur	(-20)°C - (+70)°C
Verbrauch	Durchschnitt 0,5-0,7 kg/First

* Alle technischen Werte wurden bei +23 °C und 50 % relater Luftfeuchtigkeit berechnet.
Änderungen der Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflussen die technischen Werte.

VORTEILE

- Leicht aufzutragen. Spart Zeit und Arbeit.
- Bietet eine lange Betriebsdauer.
- Es hat eine hohe Haftkraft.
- Es bietet eine starke Haftung zwischen den Netzelementen.
- Es ist beständig gegen Thermoschocks, Wasser und Frost.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Es wird für die Befestigung von Dachfirstleisten im Innen- und Außenbereich verwendet.

oberfläche und Anwendungsbedingungen

- Umgebungstemperatur: sollte zwischen +5°C bis +35°C liegen.
- Es ist sicherzustellen, dass keine Bedingungen wie Frost, Regen, starker Wind und hohe Temperaturen vorliegen.

oberflächenvorbereitung

- Die Oberfläche der anzubringenden Gewebeelemente sollte von Staub, Schmutz, Farbe, Öl und ähnlichen Substanzen, die die Haftung beeinträchtigen, gereinigt werden.
- Dem vorbereiteten Material sollte kein Fremdmaterial hinzugefügt werden.

vorbereitung der mischung

- Mit Hilfe eines Messbechers werden 4,50-5,00 Liter sauberes Wasser in einen sauberen Mischbehälter gegossen.
- ExperWall MH 40 wird langsam in den mit Wasser gefüllten Behälter gegeben und mit einem Mixer bei niedriger Geschwindigkeit gerührt, bis eine homogene und klumpenfreie Mischung entsteht.
- Die Mischung wird auftragsfertig gemacht, indem sie etwa 4-5 Minuten ruht und dann erneut 1-2 Minuten gerührt wird.

ExperWall MH 40

FARBE: Fliese, Anthrazit

25
±%2 KG



Putz- und Mauermörtel

104925

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.S.

2 | info@experas.com

DETAILS ZUR ANWENDUNG

- Die Firstbretter werden mit ExperWall MH 40 verleimt, wenn sie auf dem Dachkiel angebracht werden.
- Tragen Sie den Kleber auf die Fugen der Firstbretter auf, so dass keine Lücke entsteht.
- Nach etwa 1 Stunde schließen Sie die Korrektur mit einem feuchten Schwamm ab.

WARNUNGEN

- Nicht anwenden bei Wetterbedingungen unter +5°C, über +35°C, bei Regen und/oder Wind.
- Vermeiden Sie die Anwendung in gefrorenen Gebieten, in Gebieten, in denen innerhalb von 24 Stunden die Gefahr des Einfrierens besteht, in Bedingungen, die die Anwendung verhindern oder die Oberfläche nach der Anwendung beschädigen könnten.

VERBRAUCH

- Durchschnitt 0,5-0,7 kg/First

REINIGUNG DER AUSRÜSTUNG

- Reinigen Sie die Ausrüstung sofort nach dem Gebrauch mit Wasser. Das ausgehärtete Material kann nur mit mechanischen Mitteln gereinigt werden.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

- Es sollte in der ungeöffneten Originalverpackung, in einer geschlossenen, feuchtigkeitsfreien, trockenen Umgebung und vor Frost geschützt gelagert werden. Die Produkte dürfen nicht so überladen werden, dass ihre Verpackung beschädigt wird.
- Die Haltbarkeit unter geeigneten Lagerbedingungen beträgt 12 Monate ab Herstellungsdatum.

SICHERUNGSMÄßNAHMEN

Während der Verwendung und Lagerung sollten Sie Arbeitskleidung, Schutzhandschuhe und Masken gemäß den Vorschriften des Arbeitsschutzes verwenden. Vermeiden Sie Augen-, Mund- und Hautkontakt und waschen Sie die betroffene Stelle mit reichlich Wasser ab.

In besonders gefährlichen Situationen oder bei Verschlucken des Produkts sollte sofort ein Facharzt aufgesucht werden. Speisen und Getränke sollten nicht in die Anwendungsbereiche gebracht werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (SDS).

VERANTWORTUNG

Güven Madencilik Inş. San. ve Tic. A.Ş., haftet ausschließlich für die Qualität der Produkte der Marke EXPERAS. Alle dargestellten Daten sind das Ergebnis praktischer und wissenschaftlicher Studien. Der Hersteller kann nur für die Verwendung der richtigen Produkte in den entsprechenden Bereichen und unter den entsprechenden Bedingungen verantwortlich gemacht werden.

RECHTLICHE HINWEISE

Die Informationen und Empfehlungen für die Verwendung von EXPERAS Markenprodukten werden nach bestem Wissen und Gewissen gemäß den technischen Kenntnissen und Erfahrungen gegeben, vorausgesetzt, sie werden unter normalen Bedingungen und gemäß den Empfehlungen gepflegt und behandelt. Bei den Produkten können die Einsatzbereiche und Oberflächen viele Unterschiede aufweisen. Es muss sichergestellt werden, dass die richtigen Produkte der Marke EXPERAS auf den entsprechenden Oberflächen und unter den entsprechenden Bedingungen angewendet werden. Darüber hinaus müssen alle Informationen und Anweisungen zu kommerziellen Faktoren und technischer Konformität strikt befolgt werden. Der Hersteller kann nicht für Schäden und Probleme verantwortlich gemacht werden, die bei Nichtbeachtung auftreten können. Der Anwender/Benutzer ist verpflichtet, die entsprechenden Kontrollen durchzuführen, um diese Angaben sicherzustellen. Die Spezifikationen von EXPERAS-Markenprodukten können bei Bedarf geändert werden. Die Eigentumsrechte Dritter müssen beachtet werden. Bei der Bestätigung der Bestellung sind alle bestehenden technischen Bedingungen für den Verkauf und den Transport wesentlich.

HAUPTSITZ:
Ege Perla B Kule, Etage 23, Nr. 231/232
Konak - Izmir / Türkei
T: +90 (232) 422 03 93

FABRIK:
Salihli OSB 302 Cadde No: 2
Salihli - Manisa / Türkiye
T: +90 (276) 234 00 15

NIEDERLANDE-VERKAUFSBÜRO:
EXPERAS B.V.
Gouke Boelensstraat 120 9203 RS Drachten

UK-NIEDERLASSUNG:
Okka Global LTD, 62 Malvern House,
2 Palmer Road, SW11 4GJ, London / England
T: +44 (7880) 802 123

- www.experas.com
- info@experas.com
- experas
- @experas
- experas
- experasc



MADE IN TÜRKİYE

